

PZ800 / PENESIL

PENETRACE POD SILIKONOVÉ BARVY



VÝHODY

- systémová penetrace,
- sjednocuje a snižuje savost,
- penetruje a zpevňuje savé podklady.

POUŽITÍ

PZ800 je silikonová penetrace určená jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými fasádními barvami FB800/SILCOLOR, FB900 SILCOLOR RENOV a COLORSIL SiSi. Lze ji použít i samostatně pro zpevnění, snížení savosti a zvýšení hydrofobity ošetřovaného povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci.

VLASTNOSTI

Lze použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu, sjednocuje savost a tím i barevnou jednotnost výsledného nátěru. Snižuje spotřebu barvy a zvyšuje přilnavost další povrchové úpravy. Zvyšuje odolnost proti pronikání vody a podporuje tím účinnost finální povrchové úpravy. Snadno se používá bez nutnosti ředění. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

APLIKACE

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4–6 hodinách (dle klimatických podmínek). Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

SPOTŘEBA

0,1–0,2 l/m² podle savosti podkladu.

PZ800 / PENESIL**PENETRACE POD SILIKONOVÉ BARVY**

ŘEDĚNÍ	Dodává se v aplikační konzistenci, neředit!
ÚDRŽBA	Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
SLOŽENÍ	Směs vody a styren-akrylátového kopolymeru s přísadami siloxanů a aditiv.

PARAMETRY NÁTĚRU

Obsah netěkavých složek	cca 8 hm. %
Vzhled	bílá kapalina
Hustota	1010 kg/m ³

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** Výrobek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m² pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu.

BALENÍ	5 a 10 l
Datum revize	29. 1. 2024
Vypracoval:	Legislativní oddělení STACHEMA CZ

