

VZ530 / LEACRYL**bílá barva pro vodorovné dopravní značení**

- Rychleschnoucí
- Značení silnic a parkovacích míst

POUŽITÍ

Rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva s vysokým obsahem sušiny. Barva VZ530 je schválena pro vodorovné dopravní značení v použití s dodatečným posypem typu Sovitec MBG1B2T P (600-125 SBP SRT) (dále uváděno jako varianta SO) a Swarcoflex T14 G20 100-600 (dále uváděno jako varianta SW). Alternativně k posypu Sovitec MBG1B2T P lze použít posyp Interminglass 600-125 SBP SRT ve stejné doporučené dávce.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

APLIKACE

Barvu je potřeba před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý, nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ředidlem RE600 / ŘEDIDLEM LEACRYL (či toluenem), max. do 2 %.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

pomocí značkovacích strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE (TYPICKÉ HODNOTY)

Barevnost	bílá
Měrná hmotnost	1,6±0,2 g.cm ⁻³
Výrobní konzistence	110±25 s (pohárek 4)
Doporučená konzistence pro pokládku	110±25 s (pohárek 4)
Sušina	min. 75 % hm.
Doba zasychání	18 min. (při 25 °C)
Doporučená teplota vzduchu při pokládce	min. +5 °C

Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce	80 %
Doporučená tloušťka mokrého nástřiku	350 µm (var. SO), 475 µm (var. SW)
Spotřeba (při doporučené tloušťce nástřiku)	580 g.m ⁻² (var. SO), 760 g.m ⁻² (var. SW)
Dávkování materiálu na dodatečný posyp, var. SO	280 g.m ⁻²
Dávkování materiálu na dodatečný posyp, var. SW	380 g.m ⁻²

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek nesmí zmrznout.

TRVANLIVOST

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

kovové nádoby s hmotností náplně 5 kg a 35 kg nebo sudy (s PE vložkou) s hmotností náplně 300 kg.

Datum revize

4. 6. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost