

LG550 / Lignofix Super

NA SANACI STARÉHO DŘEVA



VÝHODY

- speciálně vyvinuto na sanaci dřevěných staveb a krovů
- zabraňuje dřevokaznému hmyzu a jeho larvám v napadení dřeva
- zabraňuje růstu dřevokazných hub
- u nových dřevěných prvků zabraňuje růstu plísní a dřevozbarvujících hub
- komplexní systém ochrany v kombinaci s přípravkem Lignofix I-PROFI OH+

POUŽITÍ

LG550 je vhodný ke komplexní sanaci starého dřeva. Koncentrovaný kapalný přípravek účinně chrání dřevo před dřevokazným hmyzem a jeho larvami (např. červotočem a tesaříkem) a zároveň zabraňuje růstu dřevokazných hub, jako je například dřevomorka domácí. U nových dřevěných prvků poskytuje ochranu proti plísním a dřevozbarvujícím houbám. Přípravek je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiéru (např. střešní konstrukce, podlahy) i v exteriéru na konstrukce bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevostavby či ploty).

UPOZORNĚNÍ

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu impregnačního roztoku s difúzně propustnou fólií. Po zaschnutí přípravku není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Přípravek je dostupný pouze v bezbarvé modifikaci. Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet!

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

TYPOVÉ ZNAČENÍ (DLE ČSN 49 0600-1)

F_B, I_P, P, B, 1, 2, 3, S

APLIKACE

Sanace dřeva napadeného dřevokaznými houbami:

Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a následně jej nahraďte novým (tzv. „protézování“). Nezasažené staré dřevo poté preventivně ošetřete speciálním přípravkem **LG550** dle následujícího postupu:

LG550 / Lignofix Super

NA SANACI STARÉHO DŘEVA

Po naředění přípravku v příslušném poměru 1 : 9 vodou jej aplikujte nátěrem nebo nízkotlakým postřikem na dokonale očištěné suché dřevo (s vlhkostí do 20 %).

Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny. V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.

Sanace dřeva napadeného dřevokazným hmyzem:

V případě viditelného napadení dřevokazným hmyzem, tj. při výskytu požerků, výletových otvorů či pilin, použijte přípravek **Lignofix I-Profi OH+**, který naneste nátěrem v 1–2 vrstvách. Dřevo následně ošetřete speciálním přípravkem **LG550**. Po naředění přípravku vodou v předepsaném poměru jej aplikujte nátěrem nebo postřikem na dokonale očištěné suché dřevo (s vlhkostí do 20 %).

Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny. V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Štětcem nebo stříkáním.

VYDATNOST 1 kg koncentráту na 50 m² plochy dřeva.

ŘEDĚNÍ

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou)		
ochrana	dřevo	
Lignofix LG550	nátěr, postřik	
	interiér	exteriér
Ředění (vodou)	1 : 9	1 : 9
Min. příjem koncentráту (g/m ²)	20	20
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	2x	2x
Doba ochrany	*	*

* doporučena kontrola po 5 letech

ŽIVOTNOST

V interiéru je doporučeno provádět kontrolu v pětiletých intervalech. V exteriéru může být porušena celistvost krycího nátěrového filmu, proto je doporučeno dělat kontrolu stavu ve dvouletých intervalech.

LG550 / Lignofix Super**NA SANACI STARÉHO DŘEVA****SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, zdrojů tepla a vznícení, při teplotě od 5 °C do 30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ

0,5 kg; 1 kg; 5 kg

Datum revize

1. 10. 2026 Předchozí vydání pozbývá platnosti.