

IB800/EXIN WASH&CLEAN

OMYVATELNÁ VYNILOVÁ BARVA



VÝHODY

- **Bělost 96**
- **Excelentní kryvost**
- **Nejvyšší omyvatelnost třída 1**
- **Do nemocnic, koupelen, kuchyní, chodeb a kanceláří**

POUŽITÍ

Nátěr je možno použít na vyztužené omítky a další minerální povrchy, skleněné tapety, papírové a sádkartonové povrchy. Barva je určena pro vnitřní prostředí s požadavky náročnými na hygienu – školy, kuchyně, jídelny, nemocnice, hotely apod.

VLASTNOSTI

IB800/EXIN WASH&CLEAN je vysoce omyvatelný, kryvý, výborně aplikovatelný. Slučuje nejlepší vlastnosti akrylátových a vinylových barev (vysoká vydatnost, nízká špinivost, krátká doba schnutí, barevná stálost).

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek byl odzkoušen Národní referenční laboratoří na odolnost proti běžným čistícím a desinfekčním prostředkům.

ODSTÍN

Vyrábí se bílý odstín a báze A a C určené pro tónování na tónovacích strojích podle firemního vzorkovníku.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, suchý. Na nové omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou! Na nové omítky je vhodné použít penetraci PZ200 nebo SP390 (ředění viz TL výrobku). Sádkarton je vhodné penetrovat pomocí PZ260. K izolaci nikotinových, dehtových a kouřových skvrn na stěnách a střepech lze použít barvu IB007/EXIN BLOCK

IB800/EXIN WASH&CLEAN

OMYVATELNÁ VYNILOVÁ BARVA

COAT. Při použití na stěny náchylné k růstu plísní lze do barvy přidat PL500/FungiSAN bezchlorový (postup viz TL výrobku).

APLIKACE

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od 5 °C do 30 °C. **Během aplikace je doporučeno zajistit důkladné větrání.**

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Stříkat lze HVLP, XVLP, Airless: např. řada strojů WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm) nebo HEA PRO Tip 515 (0,38mm), žlutý filtr, tlak 90–110 bar.

Doporučuje se využití HEA technologie pro lepší a účinnější zpracování, nižší prašnost a lepší atomizaci i při méně naředěné barvě oproti klasické airless trysce.

- tryska TradeTip 3, rozměr 417 (0,43mm), bílý filtr, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledek i při 150 bar. Lze zvolit i trysku TradeTip 3, rozměr 415 (0,38 mm).

VYDATNOST

8–12 m²/kg v jedné vrstvě.

ŘEDĚNÍ

Barva je seřízena pro práci s válečkem. V případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrace PZ200 nebo vody, popř. jejich směsí. Pro připravované barevné odstíny nedoporučujeme ředění poslední finální vrstvy.

ÚDRŽBA

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ

Směs plniv a pigmentů dispergovaných ve směsi styren-akrylátové a vinyl-acetátové disperze s přísadou aditiv.

PARAMETRY BARVY

Obsah netěkavých složek	min. 65 %
Vzhled	bílá viskózní kapalina
Hustota	bílá: 1620 kg/m ³ , (báze: 1450 kg/m ³)

IB800/EXIN WASH&CLEAN

OMYVATELNÁ VYNILOVÁ BARVA

PARAMETRY NÁTĚRU

Ekvivalentní difúzní tloušťka (S_d)	dle ČSN EN ISO 7783	1,33 m
Činitel difuzního odporu (μ)	dle ČSN EN ISO 7783	9553 (při tloušťce suchého filmu 0,14 mm)
Hustota difuzního toku (V)	dle ČSN EN ISO 7783	18 g/(m ² .d)
Propustnost pro vodní páru	dle ČSN EN 1062-1	V_2 (střední)
Vzhled	dle ČSN EN 13 300	G_4 – velmi matný
Bělost (L^*)		95
Zrnitost	dle ČSN EN 13 300	S_1 – jemná
Přídržnost	dle ČSN 73 2577	min 1 MPa
Odolnost proti oděru za mokra	dle ČSN EN ISO 11998	třída 1

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Převážet pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m².

BALENÍ bílá: 4; 7 a 15 kg,
báze A a C: 1; 3,5; 6 a 12 kg.

Datum revize 1. 9. 2026

IB800/EXIN WASH&CLEAN

OMYVATELNÁ VYNILOVÁ BARVA