

AN130

NÁTĚR NA RADÁTORY



VÝHODY

- 3 v 1 – základ, mezivrstva, vrchní vrstva
- velmi dobrá antikorozní ochrana
- bílý, pololesklý
- na ocel

UPOZORNĚNÍ

Nelze nanášet na zmrzlé a vlhké podklady. 24 hodin od aplikace chraňte před působením zvýšené vlhkosti. Doporučená teplota podkladu (objektová teplota) min. + 10 °C a alespoň 3 °C nad rosným bodem (měřeno v těsné blízkosti nátěru). Dokud není nátěr plně vytvrzen, nezatěžovat povětrnostně.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaný povrch musí být suchý, bez prachu, nečistot a mastnoty, zbavený předchozích nesoudržných nátěrů. Ocel nejlépe otryskaná. Hladké plochy se doporučuje zdrsňit broušením. V případě aplikace na soudržný neznámý nátěr se provede zkušební aplikace na skrytém místě.

APLIKACE

Nátěr se důkladně promíchá ode dna. Otáčky míchadla se volí tak, aby se do nátěru nevmíchal vzduch. Pro první, základní vrstvu, se nátěr naředí 10 % doporučeného ředidla Ředidlo **RE450**. Druhá vrstva se provede křížem přes předchozí po cca 1 až 2 hodinách, barvou ředěnou max. 5 % doporučeného ředidla.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem

SPOTŘEBA

0,125 až 0,2 kg/m² závisí na hrubosti, drsnosti podkladu a počtu vrstev

ŘEDĚNÍ

Ředidlo **RE450** – viz odstavec APLIKACE.

ÚDRŽBA

Pomůcky se po skončení práce omyjí ředidlem **RE450** nebo acetonem

SLOŽENÍ

akrylátová, rozpouštědlová barva s obsahem inhibitoru koroze

AN130

NÁTĚR NA RADÁTORY

PARAMETRY NÁTĚRU

Vzhled	Režnobílá kapalina
Obsah sušiny	> 60% hmotnostně
Hustota	1200–1260 kg/m ³
VOC	475 g/l
Ředidlo	RE450
Doba zasychání při 20 °C (teplota podkladu a prostředí), dostatečné ventilaci, doporučené spotřebě a rel. vzdušné vlhkosti do 80 %.	Proti prachu 20–40 minut
	Pro další nátěr 1 až 2 hodiny

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,6 l

Datum revize 12. 6. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost