

VZ650**BARVA PRO NÁTĚRY MINERÁLNÍCH PODKLADŮ****VÝHODY**

- **Nanášení za studena**
- **Rychlé zasychání**
- **Možný dodatečný posyp**

POUŽITÍ

VZ650 je probarvená, rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva s vysokým obsahem sušiny. **VZ650** je určena pro nátěry minerálních podkladů, např. značení neveřejných komunikací a ploch ve výrobních či skladových provozech a podobně. Nátěrová hmota je určena do exteriéru.

UPOZORNĚNÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu. Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list. Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti v maloobchodním prodeji.

**PŘÍPRAVA
PODKLADU**

Podklad musí být suchý, soudržný a zbavený prachu, případných separátorů a mastnot.

APLIKACE

VZ650 je nutné před použitím důkladně zamíchat. Za běžných podmínek se nemusí ředit. Ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ředidlem **RE600**.

Minimální doporučená teplota při aplikaci 5 °C.

Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce 80 %.

**ZPŮSOB
NANÁŠENÍ**

Pomocí značkovacích strojů, (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem. **V případě aplikace nástřikem se doporučuje konzultace s výrobcem zvoleného zařízení.**

SPOTŘEBY

Doporučená tloušťka mokrého nástřiku je 400 µm, to je spotřeba 640 g/m²

Druh případného posypu **INTERMINGLASS balotina 600-125 AC02** se spotřebou 280 g/m².

ŘEDĚNÍ

RE600

SLOŽENÍ

Disperze pigmentů a aditiv v rozpouštědlovém akrylátu.

VZ650**BARVA PRO NÁTĚRY MINERÁLNÍCH PODKLADŮ****PARAMETRY NÁTĚRU**

Vzhled	viskózní kapalina v odstínu černá, červená, modrá, zelená
Hustota	1,6 g/m ³
Ředidlo	RE600
Sušina	Min. 70 % hm
Výrobní konzistence při 23 °C	90 ± 25 s (pohárek 4)
Doporučená konzistence pro pokládku	90 ± 25 s (pohárek 4)
Doba zasychání	10–20 minut při 20 °C

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování 5 °C až 28 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek nesmí zmrznout.

ZÁRUČNÍ DOBA 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ 5 kg a 35 kg.

Datum revize 23. 10. 2026 předchozí vydání pozbývají platnost

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**