

GP800

TRANSPARENTNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO



VÝHODY

- bez toluenu,
- transparentní spoj,
- nenarušuje polystyren,
- odolné povětrnostním vlivům.

POUŽITÍ

GP800 je transparentní kontaktní lepidlo na savé i nesavé materiály. Používá se zejména k výrobě bižuterie, dále k lepení extrudovaného (XPS), expandovaného (EPS) i kompaktního polystyrenu, kůže, textilu, papíru, fotografií, kovů, dřeva, skla, keramiky a některých plastů.

Lepidlo je vhodné pro modeláře, na výrobu textilní galanterie a hraček. Lepený spoj je bezbarvý a pružný, dobře odolává povětrnostním vlivům a působení vody.

APLIKACE

Před použitím se lepidlo promíchá a pomocí štětce, válečku nebo zubové stěrky se na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanáší tenká vrstva lepidla. Po nanesení se lepidlo nechá asi 3–6 minut odvětrat a poté se lepené plochy spojí a zatíží. Prvotní síla přitlaku ovlivňuje konečnou pevnost spoje. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Lepidlo lze případně ředit pomocí ředidla RE530 (výrobce STACHEMA CZ).

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Štětcem, válečkem nebo zubovou stěrkou.

SPOTŘEBA 200–400 ml/m² (dle savosti lepených materiálů a použitého aplikačního náčiní)

ÚDRŽBA Čištění pracovních pomůcek se provádí vhodným ředidlem (např. RE530).

MATERIÁLOVÁ BÁZE Roztok polyvinylacetátového polymeru v organických rozpouštědlech. Obsahuje ethanol a aceton.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled	čirá středně viskózní kapalina
Hustota (20 °C)	900 kg/m ³

GP800

TRANSPARENTNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ČSN EN ISO 2555)	4 800 – 6 200 mPa·s
Sušina	41–46 %
Doba zavadnutí při kontaktním lepení	cca 3–6 min.
Množství nanášeného lepidla	200–400 ml/m ² (dle savosti lepených materiálů a použitého aplikačního náčiní)
Zpracovatelnost	rychlé zavadnutí + dlouhá otevřená doba

UPOZORNĚNÍ

Návod k použití přípravku byl vyhotoven na základě provedených zkoušek a našich zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky aplikace. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

V původních dokonale uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotách +5 °C až +28 °C. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Lepidlo nesmí zmraznout. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA

24 měsíců při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

0,5 l; 1 l; 10 l; 25 l

Datum revize

10. 6. 2026

Revidoval

Legislativní oddělení STACHEMA CZ