

# AM100

## ADHEZNÍ MŮSTEK



### VÝHODY

- k přímé aplikaci,
- na obklady, dlažby i OSB,
- snadná aplikace na podklad,
- zlepšuje přídržnost následných vrstev.

### POUŽITÍ

Jednosložkový zdrsňující a zpevňující penetrační nátěr AM100 je možno použít v interiérech i exteriérech na vyztřel omítky, beton, skleněné tapety, na dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart, obklady, dlažby apod. Jedná se o zpevňující a podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány cementovými lepidly a stěrkami, sádkovými, cementovými nebo vápeno-cementovými omítkami, cementovými nebo anhydritovými nivelačními hmotami, barvami, omítkami atd.

### VLASTNOSTI

Snadno se aplikuje na podklad, je vhodný pro zpevnění podkladu a strukturní sjednocení podkladu, je ideální pro přípravu kontaktního a zdrsňujícího nátěru na nesavých a hladkých površích. Zvyšuje přídržnost následných vrstev nátěrů, cementových lepidel, stěrek, malt apod.

### SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyztřel. Staré nesoudržné materiály je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Extrémně savé podklady před použitím přípravku AM100 nejdříve penetrovat penetrací SP300 nebo SP500.

### APLIKACE

Adhezní můstek AM100 se nanáší v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 C a relativní vlhkosti 65 % je adhezní můstek přetíratelný nebo připravený pro aplikaci následných vrstev po 4–6 hodinách. V případě následného použití cementových nebo anhydritových nivelačních hmot se doporučuje proschnutí min. 24 hod. Minimální aplikační teplota je 5 C, maximální 30 C. **Doporučuje se důkladně promíchat před aplikací a promíchávat i v průběhu aplikace.**

**ZPŮSOB NANÁŠENÍ** Válečkem, štětcem, stříkáním.

**SPOTŘEBA** 0,15–0,2 kg/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

# AM100

## ADHEZNÍ MŮSTEK

**ŘEDĚNÍ** Adhezní nátěr je seřízen pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

**ÚDRŽBA** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

**SLOŽENÍ** Směs plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

### PARAMETRY NÁTĚRU

Obsah netěkavých složek	cca 45 hm. %
Vzhled	viskózní bílá kapalina s kamínkem
Hustota	1170 kg/m <sup>3</sup>

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Převážovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

**ZÁRUČNÍ DOBA** 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).** Nejedná se o výrobek ve smyslu EN 1504-2 ani výrobek na ochranu dřeva.

**BALENÍ** 1; 5 a 10 kg

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

