

FL380 / CHEMA SET Speciál P

FASÁDNÍ LEPIDLO PRO PUR DESKY



VÝHODY

- k lepení a stěrkování izolačních PUR a PIR desek,
- splňuje certifikaci pro systém ETICS,
- součást zateplovacího systému STACHEMA PUR THERM.

SPECIFIKACE Snadno zpracovatelná tenkovrstvá cementová hmota určená k lepení PUR a PIR izolačních desek. Přídržnosti k podkladu posuzovány dle EAD 040083-00-0404.

POPIS VÝROBKU

FL380 Fasádní lepidlo pro PUR desky je lepicí a stěrkovací hmota určená k lepení tepelněizolačních PUR a PIR desek, včetně TPD-PUR 30/40 a jako krycí stěrková hmota spolu s výztužnou tkaninou tvoří základní vrstvu systému. Výrobek je součástí zateplovacího systému STACHEMA PUR THERM.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, nečistot, nesoudržných částí a bez biologického napadení. Podklady se zbytky asfaltových lepidel, mastných skvrn či teplotou pod 5 °C nejsou vhodné k aplikaci lepidla. Velké trhliny v podkladu je třeba předem vyspravit, případné dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Takto připravený podklad je vždy nutné před aplikací penetrovat vhodným výrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ. Savé podklady lze ošetřit např., naředěnou penetrací SP300 nebo SP590 (ředění viz technický list výrobku). Na nesavé podklady je vhodné použít adhezní můstek AM800, který je určený k přímé aplikaci. Penetrace či adhezní můstek musí vždy důkladně vyschnout (doba vysychání závisí na teplotě a vlhkosti prostředí).

PŘÍPRAVA HMOTY

Lepicí a stěrkovací hmota se připraví vsypáním 25 kg suché směsi do 5–5,8 litrů vody. Míchejte pomocí pomaloběžného míchadla (cca 200–400 ot./min.) po dobu minimálně 2 minut, čímž se vytvoří homogenní hmota. Vrtuli míchadla držte neustále ponořenou pod hladinou hmoty, aby nedocházelo ke vnášení vzduchu do směsi. Poté nechte hmotu 5 minut odstát a opět krátce zamíchejte. Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je okolo 2 hodin (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %). **Zvýšení obsahu vody vede ke zhoršení garantovaných vlastností!**

FL380 / CHEMA SET Speciál P

FASÁDNÍ LEPIDLO PRO PUR DESKY

POUŽITÍ PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

U izolačních desek zateplovacích systémů nanášejte lepicí a stěrkovací hmotu na desky izolantu dle montážního návodu ETICS výrobce STACHEMA. Hmotu je nutné důkladně zatřít, poté desku osadit a přitlačit. Při aplikaci základní vrstvy zateplovacích systémů rozetřete hmotu rovnou stranou hladítka s důkladným zatřením do izolační desky. Do vrstvy vložte sklotextilní výztužnou síťovinu s protialkalickou úpravou a zahladte. Cílem je vytvořit kompaktní vrstvu hmoty o tloušťce minimálně 3 mm, ve které je dokonale zatřená výztužná síťovina. Zpracovávejte při teplotách od 5 °C do 30 °C. Aplikovanou stěrku je třeba minimálně 24 hodin chránit před přímým sluncem, prudkým vysycháním a teplotními šoky.

SPOTŘEBA

Lepení izolačních desek	3–5 kg/m ² dle podkladu
Stěrkování základní vrstvy	4 kg/m ² (minimální tloušťka vrstvy 3 mm)
Stěrkování základní vrstvy na izolační desky TPD-PUR 30/40	musí být dodržena minimální tloušťka vrstvy 4 mm, což odpovídá 5–6 kg/m ² .

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přidržnost k podkladu po 28 dnech – beton	≥ 0,25 N/mm ²
Přidržnost k podkladu po 28 dnech – polystyren	≥ 0,08 N/mm ²
Přidržnost k podkladu po 28 dnech – minerální vata	≥ 0,08 N/mm ²
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W _c 0
Propustnost vodních par	μ ≤ 20
Přidržnost a způsob odtržení	≥ 0,5 N/mm ² – FP: A, B
Tepelná vodivost (střední tabulková hodnota; P = 50 %)	(λ _{10, dry}) 0,61 W/m.K
Trvanlivost (podle ČSN 72 2452)	min. 25 cyklů

FL380 / CHEMA SET Speciál P

FASÁDNÍ LEPIDLO PRO PUR DESKY

SLOŽENÍ Jednosložková suchá lepicí směs na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad.

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Materiál je mírně hygroskopický. Skladovat ve vzduchotěsných obalech v suchém prostředí. Materiál není hořlavý.

Při přepravě chraňte před vlhkem a deštěm.

**ZÁRUČNÍ
DOBA** 12 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek. Datum výroby je uvedeno na boku obalu.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

Obsah rozpustného šestimocného chrómu je v souladu s platnými právními předpisy snížený redukčním činidlem, účinným po celou dobu životnosti.

BALENÍ Papírové pytle s PE vložkou po 25 kg.

Datum revize 21. 5. 2025

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

