

# PO300 / PENECO MOSAIC

## PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY



### VÝHODY

- transparentní,
- reguluje savost podkladu,
- zvyšuje přídržnost mozaikové omítky.

### POUŽITÍ

PO300 je určena jako základní penetrační nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány dekorativní mozaikovou omítkou FO300. Dodává se v aplikační konzistenci.

### VLASTNOSTI

Lze použít i samostatně pro dočasné zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci. Usnadňuje nanášení mozaiky. Lze probarvit v odstínu mozaiky – barevná příprava podkladu. Zlepšuje barevnou jednotnost výsledné povrchové úpravy.

### SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### ODSTÍN

PO300 je po zaschnutí transparentní. Pod mozaikové omítky v bílém odstínu a pod tmavé směsi písků se doporučuje penetraci probarvit dle barvy písků – viz vzorník STACHEMA CZ.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky a výztužné vrstvy musí být vyztužené. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

**Kontaktní zateplovací systémy** – vrchní armovaná stěrka musí být vyztužená (cca 2–3 dny při tloušťce 3 mm),

**nové omítky** musí být vyztužené (kontrolu vyztužení lze provést roztokem fenolftaleinu),

**staré omítky** musí být soudržné, všechny nepřilnavé části se musí odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu.

Povrch je nutno vyspravit. **Obsahuje-li podklad vodorozpustné soli nebo v případě jakýchkoliv pochybností, je vhodné přípravu povrchu konzultovat s technikem firmy.**

### APLIKACE

Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace. Nanáší se v jedné vrstvě. Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C. Po důkladném proschnutí v závislosti na klimatických podmínkách (4–24 hod.) je možné aplikovat mozaikovou omítku FO300.

**PO300 / PENECO MOSAIC****PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY**

<b>ZPŮSOB NANÁŠENÍ</b>	Válečkem, štětcem.
<b>SPOTŘEBA</b>	0,2–0,4 kg/m <sup>2</sup> podle savosti podkladu.
<b>ŘEDĚNÍ</b>	Penetrační nátěr je upraven pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.
<b>ÚDRŽBA</b>	Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
<b>SLOŽENÍ</b>	Směs plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

**PARAMETRY NÁTĚRU**

Obsah netěkavých složek	cca 45 hm. %
Vzhled	viskózní bílá kapalina s kamínkem
Hustota	1170 kg/m <sup>3</sup>

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Převážovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

**ZÁRUČNÍ DOBA**

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).***

**BALENÍ** 1,2; 5 a 10 kg

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ