

IB500/EXIN SANACE

SILIKÁTOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY



VÝHODY

- **Bělost 96**
- **Vysoce paropropustná**
- **Vhodná na nové, sanační a odvlhčovací omítky**
- **Pro starší neodizolované, vlhčí a památkově chráněné objekty**

POUŽITÍ

Minerální silikátová barva IB500/EXIN SANACE je formulována na přírodních materiálech. Je určena k úpravě interiérů, zvláště po sanacích objektů proti vlhkosti. Je vhodná na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky a na další minerální povrchy. Zvláště se hodí na starší neodizolované a vlhčí objekty. Pro své minerální (přírodní) složení je matná a vysoce prodyšná. Nelze použít na umělé hmoty, nevyzrálé omítky, omítky s obsahem solí a obsahem syntetických polymerů a biologicky napadené povrchy.

VLASTNOSTI

Je vysoce paropropustná, s nízkým difuzním odporem pro vodní páru a tím velice vhodná pro sanační a odvlhčovací omítky. Zaschlý nátěr vytváří přirozeně matný vzhled.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

ODSTÍN

Vyrábí se bílá - báze A s bělostí 96, která je určená pro bílé nátěry a pro tónování světlých odstínů na tónovacích strojích. Báze A je bílá. Odstíny podle firemního vzorkovníku se připravují u obchodních partnerů vybavených tónovacími stroji z jednotlivých bází.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být nemastný, soudržný, čistý, suchý, bez biologického napadení a vodorozpuštěných solí. Omítky musí být vyzrálé, tj. cca 4 týdny po jejich dokončení. Podklad nesmí obsahovat syntetické polymery a disperze (např. u některých typů zejména „mokrých“ štukových maltových směsí). Kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo indikátorem vyzrálости podkladu. Staré nátěry silikonových, akrylátových nebo polyvinylacetátových barev musí být beze zbytku odstraněny a podklad by měl být přeštukován (zbytkový obsah syntetických polymerů může znamenat problémy při aplikaci). Před nanášením silikátové barvy podklad napustit penetrací PZ500 a nechat zaschnout. Obsahuje-li podklad vodorozpuštěné soli nebo máte-li jakékoliv pochybnosti, doporučujeme přípravu povrchu konzultovat s technikem firmy.

IB500/EXIN SANACE

SILIKÁTOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY

- APLIKACE** Nanáší se ve dvou vrstvách. Nátěr provádět při teplotách mezi 5 až 30 °C. Doba schnutí (zrání) je obvykle 12–24 hodin podle povětrnostních podmínek. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách. Při teplotě 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 12 hodinách.
- UPOZORNĚNÍ** Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt – zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo a glazury obkladů a dlaždic)!
- ZPŮSOB NANÁŠENÍ** Válečkem, štětcem, stříkáním.
Stříkáním Airless: např. WAGNER tryska FineFinish nebo TradeTip 3, rozměr 419 (0,48 mm), bílý filtr, tlak 200 bar nebo Storch tryska A-Tip nebo LP 517 tlak 150 – 180 bar.
- VYDATNOST** 6–10 m²/kg v jedné vrstvě.
- ŘEDĚNÍ** Dodává se v aplikační konzistenci, v případě nutnosti ředit výhradně silikátovou penetrací PZ500 (max. do 10%).
- ÚDRŽBA** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
- SLOŽENÍ** Směs pigmentu a plniv v silikátovém pojivu (modifikovaném styren-akrylátovým pojivem do 5 %) s přísadami aditiv.

PARAMETRY BARVY

Obsah netěkavých složek	min. 55 %
Vzhled	bílá viskózní kapalina
Hustota	1500 kg/m ³
pH	11–13

PARAMETRY NÁTĚRU

Ekvivalentní difúzní tloušťka (S_d)	dle ČSN EN ISO 7783	< 0,03 m
Činitel difuzního odporu (μ)	dle ČSN EN ISO 7783	cca 60 (při tloušťce suchého filmu 0,18 mm)
Hustota difuzního toku (V)	dle ČSN EN ISO 7783	> 680 g/(m ² .d)
Propustnost pro vodní páru	dle ČSN EN 1062-1	V1 (vysoká)
Vzhled	dle ČSN EN 13 300	G ₄ – velmi matný

IB500/EXIN SANACE

SILIKÁTOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY

Bělost (L*)		95
Zrnitost	dle ČSN EN 13 300	S ₁ – jemná
Přídržnost	dle ČSN 73 2577	min 1 MPa
Odolnost proti oděru za mokra	dle ČSN EN ISO 11998	třída 2

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Převážovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m².

BALENÍ 6,8 a 13,6 kg

Datum revize 1. 9. 2026