

PZ260 / PENECO GRUND

JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

JEMNOZRNNÝ BIELY ZÁKLADNÝ NÁTĚR



VÝHODY

- zjednocuje štruktúru a nasiakavosť,
- penetruje a kryje – ušetrí jednu vrstvu následnej farby,
- zlepšuje povrch pre zvýšenie krycej schopnosti následných vrstiev náterov,
- zvlášť vhodný na sadrokartón, sadrovláknité a iné hladké povrchy.

POUŽITIE

Základný jemnozrnný biely penetračný náter PZ260 je určený ako podkladový náter všetkých stavebných materiálov v interiéri na zlepšenie a zjednotenie štruktúry, na zníženie a zjednotenie nasiakavosti povrchu a zvýšenie krycej schopnosti následných maliarskych farieb. **Je vhodný najmä na sadrokartónové a sadrovláknité dosky.**

VLASTNOSTI

Znižuje povrchovú štruktúrnú nesúrodosť a penetruje nasiakavé podklady. Uľahčuje následnú aplikáciu ďalšieho náteru na hladké podklady, zároveň znižuje spotrebu a zvyšuje kryciu schopnosť následných maliarskych farieb. PZ260 je možné tónovať do svetlých odtieňov. Jednoduchá aplikácia, nemusí sa riediť.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky a výstužné vrstvy musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť!**

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je možné aplikovať maliarsku farbu po 1–2 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C. Pred aplikáciou dôkladne premiešať! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom.

SPOTREBA

0,15–0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10 % (0,1 l vody na 1 kg penetrácie). Nadmerné riedenie znižuje účinnosť krycej schopnosti náteru.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE NÁTĚRU

Obsah sušiny	cca 55 hm. %
Vzhľad	biela viskózná kvapalina
Hustota	1400-1500 kg/m ³

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

PZ260 / PENEKO GRUND

JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

JEMNOZRNNÝ BIELY ZÁKLADNÝ NÁTER

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 kg; 5kg; 10kg

Dátum revízie:

17.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk