

GP550**ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO PROFI**
ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO PROFI

1 / 2

**VÝHODY**

- vysoká pevnost spoja,
- vysoká teplotná odolnosť spoja,
- vodeodolnosť spoja,
- rýchle schnutie,
- široká použiteľnosť,
- znížený obsah toluénu.

POUŽITIE

GP550 je univerzálne rýchlo zasychajúce rozpúšťadlové kontaktné chloroprénové lepidlo na lepenie nasiakavých aj nenasiekavých materiálov. Možno ho použiť na lepenie PVC podlahovín, linoleí, kobercov, korku, dreva, textilu, gumy, podlahových líšt, kože, kartónu, betónu, zliatinových podláh, omietok, dlažby, skla, umakartu, kovov a mnohého ďalšieho.

**PRÍPRAVA
PODKLADU**

Podklad musí byť suchý (zvyšková objemová vlhkosť max. 4 %), nasiakavý, súdržný s povrchovou pevnosťou min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov a zvyškov lepidiel. Gletované či hladené plochy sa odporúča zdrsníť brúsením alebo brokovaním. V prípade aplikácie na súdržný náter neznámej materiálovej bázy sa musí vykonať skúšobná aplikácia na skrytých miestach. Podklad musí byť pripravený vždy v súlade s požiadavkami výrobcu lepených podlahovín a požiadavkami na navrhovanie, realizáciu a skúšanie podláh v stavebných projektoch.

APLIKÁCIA

Pri lepení mäkkých podlahových krytín konzultujte vhodnosť použitia lepidla s výrobcou či predajcom krytiny. Odporúčaná teplota na spracovanie je cca 20 °C. Nenasiekavé materiály sa odporúča pred aplikáciou odmastiť acetónovým riedidlom. Hladké plochy je vhodné zdrsníť. Lepidlo sa pred použitím dokonale rozmieša a nanáša sa pomocou štetca, valčeka alebo zubovej stierky (veľkosť zubov sa volí podľa druhu pokladanej krytiny) na obe lepené plochy.

Po nanosení sa lepidlo nechá 5 až 10 minút odvetrať. Potom sa lepené plochy spoja k sebe a pritlačia alebo zavalujú. Prvotná sila prítlaču ovplyvňuje konečnú pevnosť spoja. Zaťaženie položené krytiny je možné ihneď. Konečná pevnosť je dosiahnutá za cca 24 hodín pri teplote 20 °C. Vulkanizácia lepidla je ukončená do 7 dní. Spoj je pružný a dlhodobý odolný voči pôsobeniu vlhkosti (nie je však určený na trvalý styk s vodou).

Doba odvetrania, lepenia a následného zasychania závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti, od teploty lepidla a lepených materiálov, od druhu lepených materiálov a od štruktúry a vlhkosti podkladu. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné.

**SPÔSOB
APLIKÁCIE**

Štetcom, valčekom alebo zubovou stierkou.

SPOTREBA

200- 350 ml/m² (podľa nasiakavosti lepených materiálov a použitého aplikačného náčinia).

ÚDRŽBA

Čistenie pracovných pomôcok sa vykonáva vhodným riedidlom (napr. RE500).

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

GP550

ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO PROFI
ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO PROFI

2 / 2

**MATERIÁLOVÁ
BÁZA**

Roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpúšťadlách.
Obsahuje acetón, etylacetát a toluén.

**TECHNICKÉ
PARAMETRE**

Vzhľad	biela či žltkastá sirupovitá kvapalina
Hustota (pri 20°C)	850 kg/m ³
Kinematická viskozita (25 °C)	2 824 – 4 235 mm ² ·s ⁻¹
Viskozita Brookfield vr. 5/30 ot. (EN ISO 2555)	2 400 – 3 600 mPa·s
Sušina	19 – 25 %
Doba zavädnutia pri kontaktnom lepení	cca 5–10 min.
Otvorená doba pri 20 °C a 65–75 % RVZ	až 30 min.
Množstvo nanášaného lepidla – podlahoviny	200–350 ml/m ² (podľa nasiakavosti lepených materiálov a použitého aplikačného náčinia)

UPOZORNENIE

Návod na použitie prípravku bol vyhotovený na základe vykonaných skúšok a našich skúseností. Vzhľadom na to, že nemáme žiaden priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie. Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj).

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať a prepravovať v originálnych tesne uzavretých obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplotách od +5 °C do +28 °C. **Lepidlo nesmie zmrznúť.** Uchovávať oddelene od potravín krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Chráňte pred ohňom.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l; 25 l

Dátum revízie:

13.10.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk