

EXIN EKO/

BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA

BIELA MALIARSKA FARBA

**VÝHODY**

- belosť 95,
- kryjúca a tónovateľná,
- ekonomicky výhodná,
- pre domácnosti a komerčné priestory.

POUŽITIE

Vodou riediteľná, oteruodolná maliarska farba EXIN EKO je určená na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sadrokartón a papierové povrchy.

VLASTNOSTI

Farba sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, preto je vhodná aj na sanačné systémy. Je určená na prefarbovanie maliarskymi pastami. Je zdravotne neškodná, vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu - školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrába sa v bielom odtieni, ktorý je možné zafarbiť maliarskymi pastami. Vyrába sa aj ako báza A, ktorá je určená na tónovanie na tónovacích strojoch.

**PRÍPRAVA
PODKLADU**

Podklad očistiť, nesúdržné, staré nátery odstrániť, na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Nové omietky je vhodné penetrovať pomocou penetrácie PZ200 alebo SP390 (riedenie viď TL výrobku). Na penetrovanie sadrokartónu je vhodné použiť základný náter PZ260. Na nasiakavé podklady je možné aplikovať napúšťací náter farbou zriedenou v pomere 0,3–0,5 l vody na 1 kg farby. Pokiaľ je podklad súdržný, málo nasiakavý a nesprašujúci, použitie penetrácie nie je potrebné. Na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch je možné použiť farbu EXIN BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné na rast plesní je možné do farby EXIN EKO pridať FungiSAN bezchlórový (postup viď TL výrobku).

APLIKÁCIA

Farba sa nanáša v jednej až dvoch vrstvách (u odtieňovo výrazne odlišných pokladov podľa potreby aj viac), ďalší náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1–2 hodinách pretierateľný. Minimálna teplota vzduchu a podkladov na nanášanie je 5°C, maximálna 30°C.

**SPÔSOB
NANÁŠANIA**

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: napr. rad strojov WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm), biely filter, tlak 90-110 bar.

Odporúča sa využitie HEA technológie pre lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšiu prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

EXIN EKO/

BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA

BIELA MALIARSKA FARBA

- tryska TradeTip 3, rozmer 419 (0,48mm), biely filter, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Je možné zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 417 (0,43 mm).

VÝDATNOSŤ 8–10 m²/kg v jednej vrstve.

RIEDENIE Farbu je možné riediť vodou do 5 % (50 ml vody na 1 kg farby). Pre zvýšenie oteruodolnosti náteru je možné na riedenie použiť prípravok SP390 v rovnakom pomere (50 ml SP390 na 1 kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje kryciu schopnosť a zhoršuje parametre farby! Tónované výrobky je vhodné kvôli zachovaniu odtieňa pre záverečnú vrstvu neriediť.

ÚDRŽBA Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE Zmes plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 60%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	1600 kg/m ³

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa EN ISO 7783	< 0,03 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	74 (pri hrúbke suchého filmu 0,13 mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	> 680 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V ₁ (vysoká)
Vzhľad	podľa EN 13 300	G ₄ – veľmi matný
Belosť (L*)		95
Zrnitosť	podľa EN 13 300 S1	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	min 1 MPa
Odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11998	trieda 5 (nie je odolná)

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA 36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

EXIN EKO/ BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA BIELA MALIARSKA FARBA

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

biela: 4kg; 7kg; 15kg; 30kg a 40kg,
báza A: 1kg; 4kg; 7kg; 13kg a 25kg.

Dátum revízie:

19.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk