

GF500

ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO NA PODLAHY ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA PODLAHY

1 / 2



VÝHODY

- dlhá otvorená doba,
- zvýšená tepelná odolnosť,
- vysoká pevnosť spojov,
- ľahká roztierateľnosť,
- na veľké aj malé plochy.

POUŽITIE

Na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov (PVC podlahoviny, linoleum, koberce, korok, drevo, textil, guma, podlahové lišty, betón, liate podlahy, dlažba, sklo, umakart, kovy a pod.). Veľmi dlhá otvorená doba (až 6 hodín), ľahká roztierateľnosť. Výsledný spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou a teplotnou odolnosťou 100 °C (krátkodobu až 120 °C).

APLIKÁCIA

Odporúčaná teplota na spracovanie je cca 20 °C. Lepidlo je nutné pred použitím dokonale rozmiešať. Podklad na lepenie by mal byť zhotovený podľa platných noriem a musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov. Nenasiakavé materiály (guma) sa odporúča pred aplikáciou odmasť acetónovým riedidlom (RE500). Hladké plochy sa zdrsnia. Lepidlo sa nanáša pomocou štetca, valčeka alebo zubovej stierky (veľkosť zubov sa volí podľa druhu pokladanej krytiny) na obe lepené plochy. Po nanesení sa nechá odvetrať 5 až 10 minút. Potom sa lepené plochy spoja k sebe a pritlačia alebo zavalcujú. Prvotná sila prítlaču ovplyvňuje konečnú pevnosť spoja. Zaťaženie položenej krytiny je možné ihneď. Konečná pevnosť je dosiahnutá za cca 24 hodín pri teplote 20 °C. Spoj je pružný a odolný proti vode (nie je však určený na trvalý styk s vodou). Doba odvetrania, lepenia a následného zasychania závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti, teploty lepidla a lepených materiálov, od druhu lepených materiálov a od štruktúry a vlhkosti podkladu. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom alebo zubovou stierkou.

UPOZORNENIE

Návod na použitie prípravku bol vyhotovený na základe vykonaných skúšok a našich skúseností. Vzhľadom na to, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie. Pred použitím odporúčame vyskúšať. **Lepidlo je určené iba pre profesionálnych užívateľov** (obsahuje toluén).

SPOTREBA

200- 400 ml/m²

MATERIÁLOVÁ BÁZA

Roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpúšťadlách.

ÚDRŽBA

Čistenie pracovných pomôcok sa vykonáva vhodným riedidlom (napr. RE500).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota (pri 20°C)	850 kg/m ³
Doba zavádznutia pre kontaktné lepenie	cca 5–10 min

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

GF500

ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO NA PODLAHY

ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA PODLAHY

Otvorená doba pri 20 °C a 65–75 % RVZ	až 6 hodín
Množstvo nanášaného lepidla – podlahoviny	200–400 ml/m ² (podľa nasiakavosti lepených materiálov)
Spracovateľnosť	rýchle zavadnutie + dlhá otvorená doba
Horľavosť	Horľavina I. triedy nebezpečnosti

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať a prepravovať je možné v tesne uzavretých originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote 5 °C až 28 °C. Chránite pred horúčavou a priamym slnečným svetlom. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí. Chránite pred ohňom. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

EXSPIRÁCIA

Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 5 l; 10 l; 15 l; 25 l

Dátum revízie:

5.9.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk