

CH400/ PŘÍSADA DO MALT

PŘÍSADA DO MÁLT

1 / 2



VÝHODY

- zlepšuje priedušnosť malty,
- zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti,
- zlepšuje spracovateľnosť.

POUŽITIE

Prísada CH400 sa používa na prípravu zušľachtenej malty priamo na stavbách. Umožňuje prípravu tepelnoizolačnej omietky, čiastočne nahrádza sanačné omietky. Vďaka tvorbe tzv. účinného vzduchu v maltovej zmesi (vytvárajú sa vzduchové póry s priemerom 10–300 µm), dochádza k zlepšeniu spracovateľnosti a zvýšeniu odolnosti zatvrdnutej malty proti mrazu a vodorozpustným soliam. Ušetrí až 20% materiálu a umožňuje znížiť alebo vylúčiť dávku vápna.

APLIKÁCIA

Prísada sa pridáva do zámesovej vody alebo zvlhčenej zmesi, rozsah dávkovania je 0,10- 0,60 l / 25 kg cementu. Konkrétnu dávku je potrebné stanoviť na základe skúšky a požadovaného efektu, odporúčaná dávka je 0,20 l / 25 kg cementu. Pre ideálne pôsobenie prísady v pripravovanej zmesi miešajte v miešačke po poslednom prídavku do miešačky ešte cca 5–10 min. na dosiahnutie požadovaného prevzdušnenia. Pri miešaní opakovaných výrobných dávok malty používajte stále rovnaké objemy malty, prísady a rovnakú dobu miešania. V opačnom prípade môže dochádzať k nerovnomernej kvalite hotovej maltovej zmesi.

DÁVKOVANIE

Množstvo cementu alebo hotovej betónovej alebo maltovej zmesi	min. dávka CH400	max. dávka CH400
1 lopata cementu	20 ml / lopatu cementu	60 ml / lopatu cementu
25 kg hotovej betónovej zmesi	50 – 100 ml / 25 kg	

Pozn.: viečko 1l fľaše = 10 ml; viečko 5l kanistra = 15 ml.

UPOZORNENIE

Prísadu nikdy nepridávajte do suchého cementu alebo suchej betónovej a maltovej zmesi. Neprekračujte odporúčané dávkovanie, vyššie dávky môžu spôsobiť trvalé znehodnotenie betónovej zmesi. Prípadné nejasnosti v dávkovaní konzultujte s výrobcom.

SPOTREBA

0,1–0,6 l / 25 kg cementu

PARAMETRE VÝROBKU

druh prísady	prísada do mált s plastifikačným, spomaľovacím a stabilizačným účinkom
č. certifikátu	204/C5/2020/060-050728
vzhľad	slabo zakalená žltohnedá homogénna kvapalina
hustota	1150 ± 30 kg/m ³
sušina	34 ± 2 hm. %
pH	9–11

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

CH400/ PŘÍSADA DO MALT

PRÍSADA DO MÁLT

2 / 2

maximálny obsah chloridov	0,1 % hm.
maximálny obsah alkálií	8 % ekv. Na ₂ O

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých plastových obaloch pri teplotách 1 až 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív v suchých skladoch. Neskladovať spoločne s oxidačnými činidlami, horľavinami a organickými látkami. Výrobok znesie aj mierny mráz, v prípade zmrznutia ohriať na 20 ° C a homogenizovať. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 5 l

Dátum revízie:

26.6.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk