

EXIN EXCLUSIV/

MALÍŘSKÁ BARVA SNĚHOVĚ BÍLÁ

MALIARSKA FARBA SNEHOVO BIELA



VÝHODY

- belosť 97,
- excelentná krycia schopnosť,
- snehovo biela na prejasnenie interiérov,
- pre náročných zákazníkov a reprezentatívne priestory.

POUŽITIE

Snehovo biela maliarska farba EXIN EXCLUSIV je určená na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sadrokartón a papierové povrchy. Farba sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, preto je vhodná aj na sanačné systémy. Je vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu - školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.

VLASTNOSTI

Vodou riediteľná, oteruodolná maliarska farba s vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Je zdravotne neškodná.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrába sa v bielom odtieni.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistiť, nesúdržné, staré nátery odstrániť, na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Nové omietky je vhodné penetrovať pomocou penetrácie PZ200 alebo SP590 (riedenie vid' TL výrobku). Na penetrovanie sadrokartónu je vhodné použiť penetráciu PZ260. Na nasiakavé podklady je možné aplikovať napúšťací náter farbou zriedenou v pomere 0,3–0,5 l vody na 1 kg farby. Pokiaľ je podklad súdržný, málo nasiakavý a nesprašujúci, použitie penetrácie nie je potrebné. Na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch je možné použiť farbu EXIN BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné na rast plesní je možné do farby EXIN EXCLUSIV pridať FungiSAN bezchlórový (postup vid' TL výrobku).

APLIKÁCIA

Farba EXIN EXCLUSIV je nastavená na aplikáciu valčekom aj vysokotlakovými striekacími zariadeniami. Na aplikáciu štetcom je odporúčané mierne nariadenie – vid' odstavec riedenie. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, ďalší náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúce vrstvy. Pri teplote 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1–2 hodinách pretierateľný. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 25 °C.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: napr. Storch tryska LP alebo A-Tip 517, tlak 130–150 bar

alebo rad strojov WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm), biely filter, tlak 90-110 bar.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

EXIN EXCLUSIV/

MALÍŘSKÁ BARVA SNĚHOVĚ BÍLÁ

MALIARSKA FARBA SNEHOVO BIELA

Odporúča sa využitie HEA technológie pre lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšia prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske.

- tryska TradeTip 3, rozmer 419 (0,48mm), biely filter, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Je možné zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 417 (0,43 mm).

VÝDATNOSŤ

8–14 m²/kg v jednej vrstve.

RIEDENIE

Farbu je možné riediť vodou do 10 % (100 ml vody na 1 kg farby). Pre zvýšenie oteruodolnosti náteru je možné na riedenie použiť prípravok PZ200 v rovnakom pomere (100 ml PZ200 na 1 kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje kryciu schopnosť a zhoršuje parametre farby!

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív a pigmentu dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 58%
Vzhľad	biela viskózná kvapalina
Hustota	1530 kg/m ³

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa EN ISO 7783	< 0,03 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	cca 90 (pri hrúbke suchého filmu 0,17 mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	> 680 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V1 (vysoká)
Vzhľad	podľa EN 13 300	G ₄ – veľmi matný
Belosť (L*)		97
Zrornosť	podľa EN 13 300	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	min 1 MPa
Odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11998	trieda 5 (nie je odolná)

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

EXIN EXCLUSIV/

MALÍŘSKÁ BARVA SNĚHOVĚ BÍLÁ

MALIARSKA FARBA SNEHOVO BIELA

3 / 3

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

7kg; 15kg a 40kg,

Dátum revízie:

21.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk