

PZ800 / PENESIL

PENETRACE POD SILIKONOVÉ BARVY PENETRÁCIA POD SILIKÓNOVÉ FARBY



VÝHODY

- systémová penetrácia,
- zjednocuje a znižuje nasiakavosť,
- penetruje a spevňuje nasiakavé podklady.

POUŽITIE

PZ800 je silikónová penetrácia určená ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými fasádnymi farbami FB800/SILCOLOR, FB900 SILCOLOR RENOV a COLORSIL SiSi. Možno ju použiť aj samostatne na spevnenie, zníženie savosti a zvýšenie hydrofobity ošetrovaného povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

VLASTNOSTI

Možno ju použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu, zjednocuje nasiakavosť a tým aj farebnú jednotnosť výsledného náteru. Znižuje spotrebu farby a zvyšuje príľnavosť ďalšej povrchovej úpravy. Zvyšuje odolnosť proti prenikaniu vody a podporuje tým účinnosť finálnej povrchovej úpravy. Ľahko sa používa bez nutnosti riedenia. Neobsahuje prchavé organické rozpúšťadlá.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný po 4–6 hodinách (podľa klimatických podmienok). Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Valčekom, štetcom, striekaním.

SPOTREBA

0,1–0,2 l/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť!

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes vody a styrén-akrylátového kopolyméru s prídavkom siloxánov a aditív.

PARAMETRE NÁTERU

Obsah sušiny	cca 8 hm. %
Vzhľad	biela kvapalina
Hustota	1010 kg/m ³

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

PZ800 / PENESIL**PENETRACE POD SILIKONOVÉ BARVY****PENETRÁCIA POD SILIKÓNOVÉ FARBY**

2 / 2

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobok vždy vyskúšajte na ploche cca 0,2–0,5 m² na kontrolu výsledného vzhľadu ošetrovaného povrchu.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

5 l; 10 l

Dátum revízie:

17.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk