

PZ500 / FIXASIL M

PENETRACE POD SILIKÁTOVÉ BARVY

PENETRÁCIA POD SILIKÁTOVÉ FARBY



VÝHODY

- systémová penetrácia,
- zjednocuje a znižuje nasiakavosť,
- penetruje a spevňuje nasiakavé podklady.

POUŽITIE

PZ500 je silikátová penetrácia určená ako základný náter všetkých silikátových povrchov a vápenných štukov finálne upravovaných silikátovými farbami FB500/COLORSIL M a IB500/EXIN SANACE. Penetrácia zvyšuje súdržnosť systému, upravuje nasiakavosť ošetrovaných povrchov a pri čistých vápenných štukoch vytvára mostík na ukotvenie finálneho náteru. Môže byť použitá aj samostatne na spevnenie a zníženie nasiakavosti ošetrovaného povrchu. **Nehodí sa na umelé hmoty, nevyzreté omietky, omietky s obsahom solí a obsahom syntetických polymérov a na biologicky napadnuté povrchy.**

VLASTNOSTI

U vápenných štukov vytvára mostík na ukotvenie finálneho náteru. Možno ho použiť aj samostatne na spevnenie povrchu. Zjednocuje nasiakavosť a tým aj farebnú jednotnosť výsledného náteru. Znižuje spotrebu farby a zvyšuje priľnavosť ďalšej povrchovej úpravy. Je paropriepustný. Ľahko sa používa bez nutnosti riedenia. Neobsahuje prchavé organické rozpúšťadlá.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť vyzretý (pri nových omietkach cca 4 týždne po ich dokončení), súdržný, čistý, nemastný, suchý, bez biologického napadnutia a obsahu vodorozpusťných solí. Podklad nesmie obsahovať syntetické polyméry (napr. u niektorých typov najmä „mokrych“ maltových a štukových zmesí). Kontrolu vyzretia možno vykonať pH papierikom alebo indikátorom vyzretosti podkladu (roztokom fenolftaleínu). Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezo zvyšku odstránené a podklad by mal byť preštrkovaný (zvyškový obsah syntetických polymérov môže znamenať problémy s rovnomernosťou farebnosti pri aplikácii farebných odtieňov). Ak obsahuje podklad vodorozpusťné soli alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúča sa prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.

Upozornenie: Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť – zanecháva neodstrániteľné stopy na všetkých silikátových povrchoch (sklo a glazúry obkladov a dlaždíc)!

APLIKÁCIA

Náter vykonávať pri teplotách od 5 °C do 30 °C. Doba schnutia (zrenia) cca 24 h podľa poveternostných podmienok. Natieranú plochu chrániť pred priamym slnečným žiarením a do zaschnutia pred dažďom. Nanáša sa iba v jednej vrstve.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Valčekom, štetcom, striekaním.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

PZ500 / FIXASIL M

PENETRACE POD SILIKÁTOVÉ BARVY

PENETRÁCIA POD SILIKÁTOVÉ FARBY

SPOTREBA	0,1–0,2 l/m ² podľa nasiakavosti podkladu.								
RIEDENIE	Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť!								
ÚDRŽBA	Pomôcky po skončení práce umyť vodou.								
ZLOŽENIE	Zmes vody a silikátového spojiva modifikovaného prídavkom styrén-akrylátovej disperzie.								
PARAMETRE NÁTERU	<table border="1"> <tr> <td>Obsah sušiny</td><td>cca 10 hm. %</td></tr> <tr> <td>Vzhľad</td><td>biela kvapalina</td></tr> <tr> <td>Hustota</td><td>1030 kg/m³</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>10,5-12,0</td></tr> </table>	Obsah sušiny	cca 10 hm. %	Vzhľad	biela kvapalina	Hustota	1030 kg/m ³	pH	10,5-12,0
Obsah sušiny	cca 10 hm. %								
Vzhľad	biela kvapalina								
Hustota	1030 kg/m ³								
pH	10,5-12,0								
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.								
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.								
ODPORÚČANIE VÝROBCU	Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk). Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.								
BALENIE	5 l; 10 l								
Dátum revízie:	17.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)								

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohľavy
 280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001