

LN400 / IMPRANAL PROFI

SILNOVRSTVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA

SILNOVRSTVOVÁ VODOU RIEDITEĽNÁ LAZÚRA



VÝHODY

- zamatovo lesklá,
- zvýrazňuje kresbu dreva,
- dlhodobá ochrana dreva.

POUŽITIE

Silnovrstvová, vodou riediteľná lazúra určená na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri napr. obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok. Je určená aj na priemyselné aplikácie. Nie je vhodná na nátery pochôdznych plôch (pre pochôdzne plochy v interiéroch sa na finálnu úpravu odporúča výrobok LP100 / LP110 od výrobcu STACHEMA). Chráni drevo pred zašpinením, poveternostnými vplyvmi a starnutím. Je UV stabilná. Lazúra je vhodná aj do interiérov s vysokými nárokmi na hygienu (jedálne, školy, nemocnice a pod.). Splňa požiadavky na použitie na detské hračky.

VLASTNOSTI

Lazúra je svetlostála, ľahko pretierateľná, s dobrou priľnavosťou k podkladu, pružná a po zaschnutí bez zápachu. Chráni pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, striekajúcou vodou a zašpinením. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

UPOZORNENIE

Lazúra sa nehodí na ošetrovanie napadnutého dreva. Na prevenciu/ likvidáciu drevokazných škodcov sa používa vhodný impregnačný prípravok z radu Lignofix s biocídnym účinkom. Výrobok má jemný špecifický zápach, zaschnutý náter je bez zápachu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť zbrúsený do matna v smere po vláknách, suchý, čistý, bez zvyškov prachu napr. po brúsení. Povrch nesmie byť znečistený olejom, silikónovými tmelmi ani inými vodu-odpuďzujúcimi látkami. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené vymytím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Nesúdržné staré nátery odstrániť. Dreva obsahujúce väčšie množstvo živíc sa nehodia na použitie v exteriéri. Nasiakavé podklady penetrovať LN300 / IMPRANAL výrobca STACHEMA.

APLIKÁCIA

Lazúru pred použitím dôkladne premiešať. Vlhkosť natieraného dreva by nemala byť vyššia ako 12%. Po preschnutí prvého náteru sa povrch prebrúsi jemným brúsnyim plátnom. Tým sa odstráni drobné ihličky dreva a získa sa dokonalejší povrch. Potom sa aplikuje druhý náter. V prípade aplikácie v exteriéri sa rovnakým spôsobom nanesie tretí náter. Je nutné dbať na rovnomernosť aplikácie, najmä na prípadné kvapky (cca 2–5 minút po vykonaní náteru sa odporúča stiahnuť prípadné kvapky polosuchým štetcom). Náter je pretierateľný po 2–4 hodinách pri teplote 20 °C, plne zaťažiteľný je po 48 hodinách pri teplote 20 °C. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5–25 °C. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu pri teplote 18–22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%. Pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a do úplného preschnutia pred dažďom!

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom, striekaním a máčaním.

VÝDATNOSŤ

8-12 m²/l v jednej vrstve.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

LN400 / IMPRANAL PROFI

SILNOVRSTVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA

SILNOVRSTVOVÁ VODOU RIEDITELNÁ LAZÚRA

RIEDENIE	Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť 10-15% vody.						
ÚDRŽBA	Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.						
ZLOŽENIE	Zmes vody a akrylátovej disperzie s prídavkom aditív, v odtieňoch svetlostálych transparentných pigmentov, v bezfarebnom odtieni s UV filtrom je navyše ochrana proti UV žiareniu.						
ODTIEŇ	Dub, dub antik, orech, teak, zlatý dub, gaštan, mahagón, palisander, pínia a bezfarebný s UV filtrom. Výsledný odtieň závisí aj od druhu a rezu natieraného dreva a počtu aplikovaných vrstiev! Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Výsledný vzhľad konkrétneho náterového odtieňa závisí od druhu a kvality použitého dreva, od počtu a hrúbky vrstiev. Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Na zosvetlenie farebných odtieňov je možné použiť bezfarebný lak v prídavku max. 10%. Výrobca garantuje zhodu farebného odtieňa v rámci šarže, rôzne šarže pred aplikáciou zmiešajte.						
PARAMETRE NÁTEROVEJ HMOTY	<table border="1"> <tr> <td>pH</td><td>8,8 – 9,8</td></tr> <tr> <td>Hustota</td><td>1,0 – 1,1 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Obsah sušiny</td><td>cca 30% hm.</td></tr> </table>	pH	8,8 – 9,8	Hustota	1,0 – 1,1 g/cm ³	Obsah sušiny	cca 30% hm.
pH	8,8 – 9,8						
Hustota	1,0 – 1,1 g/cm ³						
Obsah sušiny	cca 30% hm.						
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5–25 °C. Prepravovať iba v originálnych dokonale uzavretých obaloch pri teplotách 5–35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.						
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.						
ODPORÚČANIE VÝROBCU	Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk). Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.						
BALENIE	0,75 l; 2,5 l; 5l						
Dátum revízie:	25.9.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)						

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk