

FH100 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR/

TRANSPARENTNÍ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

TRANSPARENTNÝ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTER



VÝHODY

- zvyšuje životnosť,
- oživuje vzhľad podkladu,
- chráni pred poveternostnými vplyvmi,
- vytvára samočistiaci efekt a tým aj zvyšuje odolnosť voči rastu machov a rias na ošetrovanom povrchu,
- je paropriepustný.

POUŽITIE

Špeciálny transparentný impregnačný náter na hydrofóbnu (vodoodpudivú) úpravu všetkých poréznych stavebných povrchov s dlhodobým účinkom na použitie v exteriéri aj interiéri na staré aj nové povrchy. Používa sa na impregnáciu fasád, lícového muriva, obkladových pásov alebo obkladov z prírodného i umelého kameňa a neglazovanej keramiky, omietok, pálenej a betónovej strešnej krytiny, plotových tvárnic, zámkovej dlažby a na iné nasiakavé minerálne podklady.

UPOZORNENIE

Nie je možné nanášať na zmrazené a vlhké podklady. 24 hodín od aplikácie chráňte pred pôsobením dažďa a zvýšenej vlhkosti. Ochranný hydrofobizačný efekt nastáva po 48 hodinách. Prostriedok vždy vyskúšajte na ploche cca 0,2–0,5 m² na kontrolu výsledného vzhľadu ošetrovaného povrchu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, nemastný, vyzretý, zbavený prachu a zvyškov starých náterov, soľných výkvetov, nečistôt a nesúdržných častí a bez biologického napadnutia.

APLIKÁCIA

Aplikuje sa iba v jednej rovnomernej vrstve tak, aby prípravok nestekal a rovnomerne sa vsiakol do podkladu – nadmerné množstvo môže spôsobiť vznik škvŕn na ošetrovanom povrchu. Náter je pripravený na okamžité použitie na nanášanie štetcom, resp. na aplikáciu striekaním. Na málo nasiakavé podklady je možné zriediť 1 : 1 s vodou. V prípade máčania je možné riediť 1:5 až 1:10. Okolité plochy chráňte pred postriekaním. Aplikčná teplota 5 °C až 35 °C. Doba schnutia: 2–4 hodiny.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom, postrekom alebo máčaním.

SPOTREBA

0,1 až 0,5 l/m² v závislosti od povahy a úrovne nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii alebo je možné podľa použitia riediť s vodou – viď odsek APLIKÁCIA.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Vodný roztok silanolátu a aditív. Neobsahuje VOC.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

FH100 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR/

TRANSPARENTNÍ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

TRANSPARENTNÝ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTER

PARAMETRE IMPREGNAČNÉHO NÁTERU

Vzhľad	bezfarebná až mierne žltkastá kvapalina
Obsah sušiny hmotnostne	cca 4%
Hustota	1020 kg/m ³
pH	cca 12
Riedidlo	voda

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1l a 5l

Dátum revízie:

22.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk