Lignofix E-PROFI APLIKAČNÍ

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA

PREVENTÍVNA OCHRANA NOVÉHO A DOSIAĽ NENAPADNUTÉHO DREVA



VÝHODY

- preventívny účinok proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam
- aplikačný roztok
- na stredné a veľké plochy

POUŽITIE

Lignofix E-PROFI APLIKAČNÍ je kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač), drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch na konštrukcie bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty).

UPOZORNENIE

Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.
Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu impregnačného roztoku s difúzne priepustnou fóliou. Po zaschnutí prípravku kontakt s fóliou neprekáža.
Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia aj pre farebné modifikácie. Bezfarebná modifikácia môže spôsobiť mierne zažltnutie dreva - nutné odskúšať!
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

TYPOVÉ OZNAČENIE

F_B, I_P, P, B, 1, 2, 3, S (PODĽA ČSN 49 0600-1)

FAREBNÉ MODIFIKÁCIE

Bezfarebná, zelená, hnedá.

APLIKÁCIA

Prípravok sa neriedi (RTU- ready to use/ na priamu aplikáciu). Aplikuje sa priamo náterom, máčaním alebo nízkotlakovým postrekom na dokonale očistené drevo. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je odporúčaná doba zasychania 3 dni. V exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním, ponáraním alebo máčaním.

VÝDATNOSŤ

1 kg na 6,25 m² plochy dreva.

RIEDENIE

Aplikačný roztok	Drevo			
	Náter, postrek, ponáranie		Máčanie	
	interiér	exteriér	interiér	exteriér
Riedenie (vodou)	neriedi sa	neriedi sa	neriedi sa	neriedi sa
Min. príjem koncentrátu (g/m²)	160	160	160	160
Odporúčaný počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti dreva)	2x	2x	min. 15 min. **	min. 15 min. **
Doba ochrany	*	*	*	*

* odporúčaná kontrola po 5 rokoch ** vlhkosť dreva cca 20 %

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevázkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

Lignofix E-PROFI APLIKAČNÍ

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA

PREVENTÍVNA OCHRANA NOVÉHO A DOSIAĽ NENAPADNUTÉHO DREVA

ŽIVOTNOSŤ	Odporúča sa vykonávať kontrolu v päťročných intervaloch. V exteriéri môže byť životnosť znížená porušenením celistvosti krycieho náterového filmu.
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 30 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. Po otvorení ihneď spotrebujte.
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
ODPORÚČANIE VÝROBCU	***Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).*** Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
BALENIE	1 kg; 5 kg.
Dátum revízie:	03.11.2026 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevázkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk