

GD230/ LEPIDLO NA DŘEVO D2

LEPIDLO NA DREVO D2

1 / 2



VÝHODY

- ľahká aplikácia,
- transparentný spoj,
- univerzálne použitie.

POUŽITIE

Montážne lepenie dreva (kolíkový spoj, zubový spoj, nekonečný vlys, spoj na tupo) a dyhovanie menších plôch. Zlepený spoj odoláva občasnej zvýšenej vlhkosti alebo občasnému krátkodobému pôsobeniu tečúcej vody (kategória D2 podľa EN 204). Lepidlo je určené na lepenie dreva, drevotriesky, MDF, papiera, kartónu a ďalších materiálov na báze dreva. Možno použiť na výrobu stolárskych výrobkov, obývacieho a sedacieho nábytku, ďalej k opravám nábytku a tiež v modelárstve. Lepí mäkké aj tvrdé drevo. Výborne sa hodí aj na lepenie papiera, papierových modelov a vystrihovačiek. Výsledný spoj je priehľadný, číry a pružne tvrdý.

PODKLAD

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Hladké povrchy odporúčame prebrúsiť. Maximálna vlhkosť dreva do 12%.

APLIKÁCIA

Pred použitím lepidlo riadne premiešať. Lepidlo sa naniesie najlepšie na oba lepené povrchy v celkovom množstve 130 – 200 g/m² a počas 5 minút obe zlepuvané časti k sebe pritlačíme. Pre vyššiu odolnosť spoja sa držia obe časti stlačené miernym tlakom vo svorkách najmenej 20 minút (mäkké drevo) a až 2 hodiny (tvrdé drevo). Úplné vytvrdnutie po 24 hodinách, deklarovaná vode-odolnosť nastáva po 14 dňoch. Aplikácia sa vykonáva pri teplote vyššej ako 15 °C- platí pre lepené materiály, pre lepidlo aj pre okolité prostredie.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom alebo valčekom, priamo z kartuše.

SPOTREBA

cca 130–200 g/m²

ÚDRŽBA

Všetky pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce umyť vodou, lepidlo nenechávajte na náradí zaschnúť.

PARAMETRE NÁTERU

Viskozita Brookfield vr. 6/30 ot. (EN ISO 2555)	7 000–15 000 mPas
Hodnota pH (EN 10523)	3,0–6,0
Sušina pri 105 °C (EN 827)	50 ± 5 %
Množstvo nanášaného lepidla	130–200 g/m ²
Otvorená doba (pri 23 °C, 50% rel.vlh., 100 g/m ²)	3–7 minút
Vlhkosť lepeného dreva	6–12 %
Vodovzdornosť spoja bez tužidla podľa EN 204	D2

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

GD230/ LEPIDLO NA DŘEVO D2

LEPIDLO NA DREVO D2

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladujte v pôvodných dokonale uzavretých obaloch na suchom a dobre vetranom mieste v teplotnom rozmedzí +5 až +30 °C. Chrániť pred mrazom.

EXSPIRÁCIA

Je uvedená na obale, pri dodržaní podmienok skladovania.

**BEZPEČNOSŤ
PRÁCE
A OCHRANA
ZDRAVIA**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Tento výrobok obsahuje konzervačný prostriedok proti mikrobiálnej kontaminácii. Obsahuje: reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 18 kg, 120 kg, 1000 kg

Dátum revízie:

28.4.2025 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk