

PN100

BARVA NA PODLAHY

FARBA NA PODLAHY



VÝHODY

- odoláva soliam a ropným produktom,
- zvyšuje životnosť,
- zjednocuje odtieň podkladu,
- chráni pred vsakovaním kvapalín,
- 2 v 1- penetrácia i vrchné vrstvy

POUŽITIE

Jednozložkový rýchloschnúci náter vhodný na vnútorné aj vonkajšie plochy, najmä na podlahy pivníc, hál, skladov, garáží, technických miestností, spoločných priestorov v bytových domoch, terás, balkónov a muriva. Odoláva odkvapom motorového oleja, nafty, soľného roztoku a mechanickému namáhaniu.

Aplikácia je jednoduchá. Náter je možné jednoducho opraviť pretretím. Zaschnutý náter spĺňa atest protišmykovosti, je vhodný pre bežnú záťaž. Výsledný vzhľad je hodvábne matný. RAL 7045

UPOZORNENIE

Nie je možné nanášať na zamrznuté a vlhké podklady. 24 hodín od aplikácie chráňte pred pôsobením dažďa a zvýšenej vlhkosti. Odporúčaná teplota podkladu (objektová teplota) min. + 10 °C a aspoň 3 °C nad rosným bodom (merané v tesnej blízkosti náteru). Kým nie je náter plne vytvrdnutý, nevystavovať pojazdu vozidiel, poveternostným vplyvom ani chemickým látkam a prípravkom a zaistiť ventiláciu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť suchý (zvyšková objemová vlhkosť max. 4 %), nasiakavý, súdržný s pevnosťou min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov. Gletované či hladené plochy sa odporúča zdrsníť brúsením alebo brokovaním. V prípade aplikácie na súdržný neznámy náter sa musí vykonať skúšobná aplikácia na skrytom mieste.

APLIKÁCIA

Náter sa dôkladne premieša od dna. Otáčky miešadla sa volia tak, aby sa do náteru nevmiešaval vzduch. Pre prvú (penetračnú) vrstvu sa náter zriedi 20 % odporúčaného riedidla **S6005**. Druhá vrstva sa naniesie krížom cez predchádzajúcu vrstvu po cca 2 hodinách, farbou riedenou max. 5 % odporúčaného riedidla **S6005**. Pokiaľ bude podlaha viac zaťažovaná, odporúča sa tretia vrstva s max. 5 % riedidla **S6005**.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

SPOTREBA

6–8 m² z 1 kg náterovej hmoty, tj spotreba 125 g/m² (pri suchej hrúbke cca 40 µm). Pri mokrej hrúbke náterového filmu cca 80 µm sa získa suchá hrúbka náterového filmu cca 40 µm.

Praktická spotreba je závislá na drsnosti, nasiakavosti podkladu a zvolenej aplikáčnej metóde. Riedidlo sa do spotreby nezapočítava, odparí sa.

RIEDENIE

Riedidlo **S6005** – vid' odsek APLIKÁCIA.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť riedidlom **S6005** alebo acetónom.

ZLOŽENIE

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

PN100

BARVA NA PODLAHY

FARBA NA PODLAHY

PARAMETRE IMPREGNAČNÉHO NÁTERU

Rozpúšťadlový akrylát.

Vzhľad	šedá kvapalina
Obsah sušiny	> 70 % hmotnostne
Hustota	1500 kg/m ³
VOC	445 g/l

Riedidlo	S 6005
Doba schnutia pri 20 °C (teplota podkladu a prostredia), pri dostatočnej ventilácii, odporúčanej spotrebe a rel. vzdušnej vlhkosti do 80%.	Na dotyk 30–60 minút Pre ďalší náter 2 hodiny Pochôdzne po 24 hodinách Konečné vyzretie 28 dní

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávajúce oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1kg; 5kg; 10kg, 20kg

Dátum revízie:

15.4.2026 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001