

GC420/ PUR LEPIDLO NA DŘEVO D4

PUR LEPIDLO NA DREVO D4

1 / 2



VÝHODY

- mierne expanzívne,
- krátky lisovací čas,
- vysoko vode odolný spoj.

POUŽITIE

Lepidlo je určené na lepenie ťažko lepiteľných stolárskych dielcov, drevených rámov, lakovaných plôch (PU alebo polyesterové laky) navzájom alebo k iným, aj nenasiakavým povrchom (melamínové povrchy, kovy atď.). Ďalej na lepenie izolačných a penových hmôt, na výrobu stolárskych výrobkov, hranolov, kuchynského a záhradného nábytku a na použitie v modelárstve. Je vhodné na profesionálne aj hobby využitie. Určené na mäkké, tvrdé aj exotické drevo. Lepidlo vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou (uvolňuje oxid uhličitý, čo vedie k jeho miernemu napenieniu) a vytvára pevný spoj, ktorý odoláva aj exteriérovému pôsobeniu vody alebo vlhkosti.

Teplotná odolnosť spoja: – 30 °C až +120 °C.

PODKLAD

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Vlhkosť vzduchu a materiálu funguje ako katalyzátor vytvrdnutia, vo veľmi suchom prostredí bude nutné zvýšiť vlhkosť vzduchu, aby sa neúmerne nepredlžoval lisovací čas – na urýchlenie vytvrdnutia je možné porézny (nasiakavý) podklad navlhčiť vodou z rozprašovača.

APLIKÁCIA

Pri lepení nasiakavých podkladov vo veľmi suchom prostredí a nenasiakavých podkladov je vhodné mierne navlhčiť povrch vodnou hmlou, pretože vlhkosť vzduchu a materiálu funguje ako katalyzátor vytvrdnenia. Lepidlo sa pred použitím pretrepe/premieša. Na jednu časť zlepovanej plochy sa naniesie lepidlo v celkovom množstve 100–200 g/m² a do 12 minút sa obe lepené plochy k sebe pritlačia a mierne stlačia po dobu min. 60 minút. Úplné vytvrdnutie nastáva po 24 hodinách. Aplikácia sa vykonáva pri teplote vyššej ako 15 °C.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Priamo z nádoby pomocou aplikačného uzáveru alebo zubovou stierkou.

SPOTREBA

cca 100–200 g/m²

ÚDRŽBA

Všetky pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce umyť vodou, lepidlo nenechávat na náradí zaschnúť.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

GC420/ PUR LEPIDLO NA DŘEVO D4

PUR LEPIDLO NA DREVO D4

2 / 2

PARAMETRE LEPIDLA

Viskozita Brookfield vr. 6/30 ot pri 25°C (EN ISO 2555)	4000–5000 mPas
Množstvo nanášaného lepidla	100–200 g/m ²
Otvorená doba (pri 23 °C, 50% rel. vlh., 100g/m ²)	15 minút
Vlhkosť lepeného dreva	8–12 %
Vodovzdornosť spoja	podľa EN 204: D4 podľa EN 12 765: C4

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v pôvodných dokonale uzavretých obaloch na suchom a vetranom mieste v teplotnom rozmedzí +5 až +25 °C. Chrániť pred vodou, vlhkosťou a mrazom. Vyhnite sa prehrievaniu produktu. Po otvorení náplň starostlivo uzavrite a urýchlene spotrebujte.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

U osôb, u ktorých sa prejavuje zvýšená citlivosť na diizokyanáty, sa môžu pri použití tohto výrobku vyskytnúť alergické reakcie. Osoby, ktoré trpia astmou, ekzémami alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom, vrátane dermálneho kontaktu.

V podmienkach, kedy nie je zaistené dostatočné vetranie, by tento výrobok nemal byť používaný bez použitia ochrannej masky s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typ A1 podľa normy EN 14387).

„Odo dňa 24. augusta 2023 sa na priemyselné alebo profesionálne použitie vyžaduje zodpovedajúca odborná príprava“.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 220 kg

Dátum revízie:

28.4.2025 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk