

AM800/ PENECO KONTAKT- KONTAKTNÍ MŮSTEK PROFI KONTAKTNÝ MOSTÍK PROFI

1 / 2



VÝHODY

- na priamu aplikáciu,
- na OSB obklady aj dlažby,
- extrémna prídržnosť k podkladu,
- zvyšuje prídržnosť následných vrstiev.

POUŽITIE

Jednozložkový vysokopevnostný zdrsňujúci a spevňujúci penetračný náter **AM800** je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na všetky hladké a nenasiakavé povrchy ako sú OSB dosky, drevotriesku, umakart, obklady, dlažby ďalej na všetky vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, na drevené, papierové, sadrokartónové povrchy a pod. AM800 určený ako prvý náter všetkých nasiakavých i nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované cementovými lepidlami a stierkami, sadrovými a cementovými nivelačnými hmotami, farbami, omietkami atď.

VLASTNOSTI

Ľahko sa aplikuje na podklad, má vysokú prídržnosť na OSB dosky a ďalšie drevotrieskové materiály. Je vhodný na spevnenie podkladu a jeho štruktúrne zjednotenie, je ideálny na prípravu kontaktného a zdrsňujúceho náteru na nenasiakavých a hladkých povrchoch. Zvyšuje prídržnosť následných vrstiev náterov, cementových lepidiel, stierok mált a pod. Je odolný voči alkáliám.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Hnedý.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpuštných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Na extrémne nasiakavé podklady pred použitím prípravku AM800 najskôr aplikujte penetráciu PZ200 alebo SP590.

APLIKÁCIA

Kontaktný mostík sa nanáša v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je kontaktný mostík pretierateľný po 4–6 hodinách. Teplota vzduchu a podkladu na nanášanie a zasychanie je 5 °C až 30 °C. **Odporúča sa dôkladne premiešať pred aplikáciou a premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom.

SPOTREBA

0,15–0,2 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Adhézný náter je upravený na nanášanie valčekom a štetcom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

AM800/ PENECO KONTAKT- KONTAKTNÍ MŮSTEK PROFI

KONTAKTNÝ MOSTÍK PROFI

2 / 2

ZLOŽENIE

Zmes pigmentov, plnív a kamenív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE NÁTERU

Obsah neprchavých zložiek/sušina	cca 70 hm.%
Vzhľad	viskózna hnedá kvapalina s kamienkami
Hustota	1470 kg/m ³

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk). Nejedná sa o výrobok v zmysle EN 1504-2 ani výrobok na ochranu dreva.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1; 5 a 10 kg

Dátum revízie:

18.06.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001