

LP110 / POLYURETANOVÝ LAK - LESKLÝ

JEDNOSLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO

JEDNOZLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DREVO

1 / 2



VÝHODY

- lesklý,
- jednozložkový,
- vysoko oteruvzdorný,
- protišmykový za sucha i mokra.

POUŽITIE

LP110/ POLYURETANOVÝ LAK - LESKLÝ je určený na všetky drevené povrchy v interiéri, napríklad dvere, schody, nábytok a drevené obloženie.

VLASTNOSTI

Vďaka vysokej oteruvzdornosti je možné ho použiť na nátery drevených podláh (parkiet a pod.). Lak je posúdený na protišmykovosť za sucha aj mokra. Výrobok je schválený na použitie na detské hračky.

UPOZORNENIE

Lak nie je určený na sanáciu napadnutého dreva – na prevenciu/ likvidáciu drevokazných škodcov použite vhodný impregnačný prípravok Lignofix s biocídnym účinkom a pred aplikáciou laku nechajte dôkladne zaschnúť minimálne 3 dni. Pri natieraných drevených predmetoch nesmie počas používania dochádzať k veľkým objemovým zmenám (napr. spôsobeným nevhodnou drevinou, vysokou vlhkosťou a jej kolísaním). Výrobca odporúča použitie jednej šarže v rámci jednej zákazky, rôzne šarže pred aplikáciou nemiešať.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch podkladu musí byť dokonale čistý a suchý (maximálna vlhkosť dreva 12 %). Prípadné staré nesúdržné nátery treba odstrániť, drevený povrch musí byť dokonale vybrúsený po vláknoch brúsnym papierom so zrnitosťou 100–120, zbavený prachu, masnôt a mechanických nečistôt. Prípadné výrony živice je nutné vymyť nitoriedidlom. V prípade neistoty je možné prínavosť laku na starý náter vopred odskúšať na malej prebrúsenej ploche. Na obrúsený povrch sa naniesie lak a po 2 dňoch, kedy dôjde k plnému vytvrdnutiu, sa skontroluje odlupovanie vrypom. Pokiaľ sa lak neodlupuje, je možné aplikovať podľa návodu.

APLIKÁCIA

Neriedený a dôkladne rozmiešaný lak sa aplikuje na drevený povrch. V priebehu aplikácie je nutné lak pravidelne premiešavať (nešľahať, nepoužívať elektrické vrtuľové miešadlo). Po zaschnutí prvého náteru sa povrch prebrúsi jemným brúsnym plátnom (č. 180 až 240), aby sa odstránili drobné vlákna dreva, a tým vznikol dokonalejší povrch. Potom sa odstráni prach po brúsení a aplikuje druhý náter. Na ďalšie zvýšenie oteruvzdornosti (napr. pri použití na drevené podlahy) sa odporúča tretí náter.

Pozor: Neaplikovať striekacími zariadeniami.

Náter je pretierateľný po 2–4h/ 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Po tejto dobe už neaplikovať ďalšie vrstvy bez predchádzajúcej úpravy prebrúsením. Natretý povrch je plne zaťažiteľný po 72h od poslednej vrstvy. Aplikčné rozmedzie teplôt podkladu aj okolia 5 až 25°C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a do preschnutia pred kvapkami vody a iných kvapalín a pred mechanickým namáhaním napr. oderom alebo leštením!

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom (nepoužívať molitanový valček môže spôsobovať bublinky v nátere). Nepoužívať v striekacích zariadeniach!

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

LP110 / POLYURETANOVÝ LAK - LESKLÝ

JEDNOSLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO

JEDNOZLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DREVO

2 / 2

VÝDATNOSŤ	12–16 m ² /l v jednej vrstve.
RIEDENIE	Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť!
ÚDRŽBA	Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.
ZLOŽENIE	Zmes polyuretánových disperzií s prídavkom aditív.
ODTIEŇ	Bezfarebný lak vo variante lesk.

PARAMETRE NÁTEROVEJ HMOTY

Vzhľad	mliečna žltkastá kvapalina
Obsah sušiny hmotn.	28–32 %
Hustota	1020 kg/m ³
pH	7,1–8,1

PARAMETRE ZASCHNUTÉHO NÁTERU

Protišmyk (Vyhláška č. 268/2009 Sb.ČR):		
Podlahy	podľa ČSN 74 4505	Spĺňa za sucha aj za mokra
Schodisko a šikmé rampy	podľa ČSN 73 4130	Spĺňa za sucha aj za mokra
Bezpečnosť hračiek	podľa EN 71–3 časť 3	Zhoda vlastností s požiadavkami technickej špecifikácie

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch chránených pred mrazom, oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prepravovať pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

LIKVIDÁCIA

Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,75 l; 2,5 l

Dátum revízie:

30.7.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk