

PO500 / FIXASIL O

PENETRACE POD SILIKÁTOVÉ OMÍTKY

PENETRÁCIA POD SILIKÁTOVÉ OMIETKY



VÝHODY

- paropriepustná,
- zjednocuje nasiakavosť,
- zvyšuje prídržnosť omietky k podkladu.

POUŽITIE

PO500 je určená ako základný penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikátovými omietkami FO500 a FO550.

Nehodí sa na umelé hmoty, nevyzreté omietky, omietky s obsahom solí alebo s obsahom syntetických polymérov ani na biologicky napadnuté povrchy.

VLASTNOSTI

Možno ju použiť aj samostatne na dočasné spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Uľahčuje nanášanie omietky. Možno ju prefarbiť v odtieni omietky – farebná príprava podkladu je potrebná obzvlášť pre ryhované omietky. Zlepšuje farebnú jednotnosť výslednej povrchovej úpravy.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

PO500 je vyrábaná v bielom odtieni. V prípade farebného prevedenia omietky sa odporúča tónovať podľa odtieňa povrchovej pastovitej omietky.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť súdržný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí. Podklad je nutné zbaviť všetkých železných predmetov a hrdzavých škvŕn alebo ich vhodne sanovať izolačným náterom.

Kontaktné zateplňovacie systémy – vrchná armovaná stierka musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm),

nové omietky musia byť vyzreté cca 4 týždne po ich dokončení (kontrolu vyzretia možno vykonať roztokom fenolftaleínu),

staré omietky musia byť súdržné, všetky neprilhavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu.

Povrch je nutné vyspraviť. Staré podklady silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb a omietok musia byť bezozvyšku odstránené.

Ak obsahuje podklad vodorozpuštné soli alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, je vhodné prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Doba schnutia (zrenia) cca 24 h podľa poveternostných podmienok. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C. Natieranú plochu chrániť pred priamym slnečným žiarením a do zaschnutia pred dažďom.

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie. Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť – zanecháva neodstrániteľné stopy na všetkých silikátových povrchoch (sklo a glazúry obkladov a dlaždíc)!

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom, striekaním.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

PO500 / FIXASIL O

PENETRACE POD SILIKÁTOVÉ OMÍTKY

PENETRÁCIA POD SILIKÁTOVÉ OMIETKY

SPOTREBA	0,18–0,25 kg/m ² podľa nasiakavosti podkladu.								
RIEDENIE	Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.								
ÚDRŽBA	Pomôcky po skončení práce umyť vodou.								
ZLOŽENIE	Zmes pigmentov a plnív v silikátovom spojive s prídavkom hydrofobizantu, modifikujúceho spojiva a aditív.								
PARAMETRE NÁTERU	<table border="1"> <tr> <td>Obsah sušiny</td><td>cca 57 hm. %</td></tr> <tr> <td>Vzhľad</td><td>viskózna biela kvapalina s kamienkami</td></tr> <tr> <td>Hustota</td><td>1510 kg/m³</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>11,3-12,3</td></tr> </table>	Obsah sušiny	cca 57 hm. %	Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami	Hustota	1510 kg/m ³	pH	11,3-12,3
Obsah sušiny	cca 57 hm. %								
Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami								
Hustota	1510 kg/m ³								
pH	11,3-12,3								
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.								
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.								
ODPORÚČANIE VÝROBCU	<i>Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).</i> Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.								
BALENIE	5kg; 10kg								
Dátum revízie:	16.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)								

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohľavy
 280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk