

GF330/ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE

1 / 2



DISPERZNÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE

VÝHODY

- bez zápachu,
- ľahká aplikácia,
- bežne zaťažované priestory.

POUŽITIE

Disperzné kontaktné akrylátové lepidlo na lepenie PVC, CV a textilných podlahových krytín na nasiakavé a nenasiakavé podklady. Trvalo pružný a vode odolný spoj. Vysoká pevnosť s obmedzenou tvorbou vlákien a vlasu. GF330 sa používa ako kontaktné lepidlo na jednostranné alebo obojstranné nanášanie. Slúži na lepenie PVC a CV podlahovín a kobercov, na nasiakavé aj nenasiakavé podklady (betón, OSB dosky, drevotrieskové dosky, drevo, stierkové hmoty, liate podlahy, staré plastové krytiny a pod.). Lepený spoj odoláva pôsobeniu vlhkosti, nie je však určený na trvalý styk s vodou.

UPOZORNENIE

Nesmie zamrznúť!

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred aplikáciou lepidla musí byť podklad vyrovnaný, vyzretý, suchý, zbavený prachu a mastných nečistôt. Porézne podklady je nutné pred lepením penetrovať prípravkom SP300 alebo SP590.

APLIKÁCIA

Po zaschnutí penetrácie sa na poklad nanese lepidlo v potrebnom množstve pomocou zubovej stierky. Pri obojstrannom lepení sa do mokrej vrstvy lepidla obtláčí podlahová krytina, oddiali sa od podkladu a ponechá 5–10 minút zavädnúť do okamihu, keď už lepidlo nelepiť po dotyku na prste, ale ešte nie je úplne zaschnuté. Potom sa krytina položí, pritlačí a zavalcuje. Zavalcovanie sa opakuje znovu po 2 hodinách. Podlaha je pochôdzna už po pokládke, manipulácia s nábytkom je možná po 24 hodinách. Konečné pevnosti sa dosiahnu v závislosti od nasiakavosti podkladu a od teploty okolia za 3–5 dní. Minimálna pracovná teplota je 15 °C. Pri jednostrannom lepení je postup obdobný, iba sa nevykonáva obtláčenie lepidla na krytinu a počas zavädnutia nesmie dôjsť k preschnutiu lepidla (dobu zavädnutia okolo 5 minút je nutné dodržať). Pevnosť jednostranne lepeného spoja je výrazne menšia ako pri obojstrannom nanášaní, otvorená doba lepidla sa v tomto prípade výrazne skracuje.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Zubovou stierkou, štetcom, valčekom.

SPOTREBA

Koberce (stierka B1 až B2)	300 – 400 g/m ²
Ostatné podlahoviny (stierka A1 až A2)	250–400 g/m ²

RIEDENIE

Neriedi sa.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

GF330/ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE

2 / 2

PARAMETRE LEPIDLA

Vzhľad	Biele lepilo
Otvorená doba (pri 23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %)	max. 30 min (obojsstranný nános)
Viskozita Brookfield 6/20 vr./ot. (EN ISO 2555)	15 000–22 000 mPa·s
pH	7–8
Riedidlo	voda

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote od 5 °C do 25 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Chrániť pred mrazom. Prepravovať je možné iba pri teplotách od 5 °C do 30 °C.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. Pred použitím premiešať.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

6 kg, 18 kg

Dátum revízie:

28.4.2025 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk