

SP500**HLOUBKOVÁ PENETRACE A ZPEVNŮVAČ**
HĽBKOVÁ PENETRÁCIA A ZPEVNŮVAČ**VÝHODY**

- spevňuje podklad,
- zjednocuje a znižuje nasiakavosť,
- preniká hlboko do podkladu,
- zvyšuje príľnavosť následných vrstiev.

POUŽITIE

Akrylátová nanopenetrácia s hĺbkovým a spevňujúcim účinkom **SP500** sa používa ako penetračný náter všetkých nasiakavých anorganických materiálov na spevnenie a zjednotenie podkladu. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a vysokým prienikom do podkladu. Používa sa na staré aj nové omietky, tehlové murivo, betónové povrchy, pórobetón, sadrokartónové, drevotrieskové a cementopieskové dosky a pod. Pre svoju vysokú penetráciu schopnosť je určený na penetrovanie všetkých nasiakavých minerálnych povrchov pod ochranné farby, hydroizolačné stierky, cementové lepidlá a samonivelačné hmoty, vápenné, vápennocementové a cementové omietky a štuky, betónové zmesi a pod.

VLASTNOSTI

Má vysokú penetračnú schopnosť, zvyšuje príľnavosť následných vrstiev náterov, cementových lepidiel, stierok a pod. Možno ju použiť aj samostatne ako uzatvárací náter a bezprašnú úpravu betónových povrchov na oživenie vzhľadu a zvýraznenie mokrého efektu, zvýšenie hydrofobity povrchu, pre interiéru aj exteriéru.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

**PRÍPRAVA
PODKLADU**

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné materiály je nutné odstrániť.

Upozornenie: Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť!

APLIKÁCIA

Nanáša sa prevažne v jednej vrstve, pri silne nasiakavých podkladoch v dvoch vrstvách. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný alebo pripravený na aplikáciu následných vrstiev po 4–6 hodinách. Aplikácia ďalších hmôt je možná až po dokonalom zaschnutí penetrácie. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 30 °C.

**SPÔSOB
APLIKÁCIE**

Valčekom, štetcom, striekaním.

SPOTREBA

0,05–0,2 l/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikáčnej konzistencii, pri silne nasiakavých podkladoch riediť 1:1 vodou a nanášať v dvoch vrstvách.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes vody, nanodisperzia styren-akrylátového kopolyméru a aditív.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

SP500**HĽOUBKOVÁ PENETRACE A ZPEVNŮVAČ
HĽBKOVÁ PENETRÁCIA A ZPEVNŮVAČ****PARAMETRE
NÁTERU**

Obsah sušiny	cca 7 hm. %
Vzhľad	biela kvapalina
Hustota	1010 kg/m ³

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 5 l; 10 l

Dátum revízie:

18.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk