

EXIN WASH/

OMYVATELNÁ AKRYLÁTOVÁ BARVA

UMÝVATEĽNÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA



VÝHODY

- **belosť 95,**
- **vysoká priedušnosť,**
- **vysoká trieda umývateľnosti,**
- **pre kúpeľne, kuchyne a iné obytné a komerčné priestory.**

POUŽITIE

Akrylátovú farbu EXIN WASH je možné použiť na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Náter je umývateľný a je určený pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu - školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod.

VLASTNOSTI

EXIN WASH je umývateľný, priedušný a výborne aplikovateľný. Zaschnutý náter vytvára matný vzhľad s vysokou odolnosťou voči zašpineniu.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrába sa biely odtieň a bázy A a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch podľa firemnej vzorkovnice.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý. Na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou! Na nové omietky je vhodné použiť penetráciu PZ200 alebo SP590 (riedenie je uvedené TL výrobku). Sadrokartón je vhodné penetrovať pomocou PZ260. Na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch je možné použiť farbu EXIN BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné na rast plesní je možné do farby pridať FungiSAN bezchlórový (postup je uvedený v TL výrobku).

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1-2 hodinách. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 30 °C. **Počas aplikácie je odporúčané zabezpečiť dôkladné vetranie.**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: Storch tryska LP alebo A-Tip 517, tlak 130-150 bar alebo napr. rad strojov WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43 mm) alebo HEA PRO Tip 515 (0,38 mm), žltý filter, tlak 90–110 bar.

Odporúča sa využitie HEA technológie pre lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšiu prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske.

- tryska TradeTip 3, rozmer 417 (0,43mm), biely filter, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Je možné zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 415 (0,38 mm).

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/kg v jednej vrstve.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

EXIN WASH/

OMYVATELNÁ AKRYLÁTOVÁ BARVA

UMÝVATEĽNÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA

RIEDENIE

Viskozita farby je nastavená na prácu s valčekom. Farbu je možné riediť vodou do 10% (0,1 l vody na 1 kg farby). Na riedenie je možné použiť penetráciu PZ200 v rovnakom pomere (0,1 l PZ200 na 1 kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje kryciu schopnosť a zhoršuje parametre farby! Tónované výrobky je vhodné kvôli zachovaniu odtieňa pre záverečnú vrstvu neriediť.

ÚDRŽBA

Všetky pomůcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 60%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	biela: 1620 kg/m ³ , (báza: 1480 kg/m ³)

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa EN ISO 7783	0,05 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	cca 260 (pri hrúbke suchého filmu 0,21mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	450 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V ₁ (vysoká)
Vzhľad	podľa EN 13 300	G ₄ – veľmi matný
Belosť (L*)		95
Zrornosť	podľa EN 13 300	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	min 1 MPa
Odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11998	trieda 2

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

biela: 4kg; 7kg; 15kg a 40kg,
bázy A a C: 3,4kg; 6,8kg a 13,6kg.

Dátum revízie:

21.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001