

AN100

 SAMOZÁKLADUJÍCÍ ANTIKOROZNÍ BARVA 3V1
 SAMOZÁKLADUJÚCA ANTIKORÓZNA FARBA 3V1



VÝHODY

- 3 v 1 – základ, medzivrstva, vrchná vrstva
- veľmi dobrá antikoročná ochrana
- na oceľ, pozink a hliník
- vhodný pod protipožiarne nátery
- v 11 odtieňoch
- pololesklý

POUŽITIE

Jednozložkový rýchloschnúci náter vhodný na ošetrovanie oceľových prvkov vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Zaistená prídržnosť aj na pozinkovanej oceli a hliníku. Náter je možné jednoducho opravovať pretieraním. Výsledný vzhľad je hodvábne lesklý. Vhodný na nátery striech, odkvapov, oceľových konštrukcií na RD atď. Podľa EN ISO 12944-5 je možné aplikovať pre stredné korózne zaťaženie v prostredí C2–C3.

UPOZORNENIE

Minimálna teplota podkladu (objektová teplota) je +10 °C a aspoň 3 °C nad rosným bodom (merané v tesnej blízkosti náteru). Optimálna aplikačná teplota je +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 30 % až 70 %. Kým nie je náter úplne vytvrdnutý, nevystavovať poveternostným vplyvom. **Nie je možné nanášať na zmrazené a vlhké podklady. 24 hodín od aplikácie chráňte pred pôsobením dažďa a zvýšenej vlhkosti.**

PRÍPRAVA PODKLADU

Ošetrovaný povrch musí byť suchý, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov. Oceľ najlepšie otryskaná. Hladké plochy sa odporúča zdrsníť brúsením. V prípade aplikácie na súdržný neznámy náter sa vykoná skúšobná aplikácia na skrytom mieste, výrobca neručí za vady vzniknuté po ich pretretí. Pozinkované a hliníkové povrchy sa ešte pred náterom odmastia a zdrsnia. Prvý náter pozinku či hliníka sa vykoná v tenkej vrstve farbou nariadenou 20-25% riedidla.

APLIKÁCIA

Náter sa dôkladne premieša od dna. Otáčky miešadla sa volia tak, aby sa do náteru nevmiešaval vzduch. Pre prvú, základnú vrstvu, sa náter nariedi 5% odporúčaného riedidla Riedidlo **RE450**. Druhá vrstva sa vykoná krížom cez predchádzajúcu po cca 2 až 4 hodinách, farbou riedenou max. 5% odporúčaného riedidla. Na dosiahnutie dlhšej životnosti sa odporúča tretia vrstva náteru.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom.

VÝDATNOSŤ

Až 9 m²/l v jednej vrstve, závisí od kvality podkladu a spôsobu nanášania.

RIEDENIE

Riedidlo **RE450** - vid' odstavec APLIKÁCIA.

ÚDRŽBA

Pomôcky sa po skončení práce umyjú riedidlom **RE450** alebo acetónom.

ZLOŽENIE

Akrylátová, rozpúšťadlová farba s obsahom antikorožneho pigmentu.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz



Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen

Prevádzkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 ČSA 1027/2, 962 31
 Sliač- Hájniky
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

AN100

 SAMOZÁKLADUJÍCÍ ANTIKOROZNÍ BARVA 3V1
 SAMOZÁKLADUJÚCA ANTIKORÓZNA FARBA 3V1

PARAMETRE NÁTERU

Obsah sušiny	> 60 % hmot.
Hustota	1200-1260 kg/m ³
VOC	475 g/l
Riedidlo	RE450
Doba zasychania pri 20 °C (teplota podkladu a prostredia), pri dostatočnej ventilácii, odporúčanej spotrebe a rel. vzdušnej vlhkosti do 80%.	Proti prachu 30-60 minút
	Na ďalší náter 2 až 4 hodiny
	Úplné zaschnutie 12 až 24 hodín
Odtiene	RAL 1004, RAL 1015, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9010,

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,6l a 3l

Dátum revízie:

13.5.2026 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz



Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen

Prevádzkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 ČSA 1027/2, 962 31
 Sliač- Hájniky
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk