

EXIN LATEX/

AKRYLÁTOVÁ BARVA UNIVERZÁLNÍ

AKRYLÁTOVÁ FARBA UNIVERZÁLNA



VÝHODY

- belosť 94,
- do interiérov aj exteriérov,
- tradičný ekonomický náter,
- na balkóny, terasy a iné obytné a hospodárske priestory.

POUŽITIE

Univerzálnu akrylátovú farbu EXIN LATEX je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sklenené tapety, papierové, sadrokartónové povrchy, osb dosky a iné drevovláknité povrchy alebo umakart. Náter je umývateľný, a preto je vhodný pre interiéry náročné na hygienu – kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícka zariadenia a pod.

VLASTNOSTI

EXIN LATEX je tradičný univerzálny akrylátový náter do interiéru aj exteriéru. Je umývateľný, priedušný a výborne aplikovateľný. Zaschnutý náter vytvára matný vzhľad s vysokou odolnosťou voči zašpineniu.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni. Svetlé odtiene podľa firemného vzorkovníka sa pripravujú u obchodných partnerov vybavených tónovacími strojmi. Pri tónovaní pre použitie v exteriéri je nutné dbať na použitie svetlostálych pigmentov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý a odmastený, nové omietky vyzreté. **Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť!** Nasiakavé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PZ200 alebo SP590. Umakarty a lesklé plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu.

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, ďalší náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1–2 hodinách pretierateľný. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 30 °C.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: napr. rad strojov WAGNER: tryska FineFinish alebo TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 150 bar.

VÝDATNOSŤ

6–10 m²/kg v jednej vrstve.

RIEDENIE

Farbu je možné riediť vodou do 10% (100 ml vody na 1 kg farby). Na riedenie je možné použiť aj penetráciu PZ200 v rovnakom pomere (100 ml PZ200 na 1 kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje kryciu schopnosť a zhoršuje parametre

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

EXIN LATEX/

AKRYLÁTOVÁ BARVA UNIVERZÁLNÍ

AKRYLÁTOVÁ FARBA UNIVERZÁLNA

farby! Tónované výrobky je vhodné kvôli zachovaniu odtieňa pre záverečnú vrstvu neriediť.

ÚDRŽBA

Všetky pomůcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes pigmentu a plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 60%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	1500 kg/m ³

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa EN ISO 7783	0,2 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	Cca 1800 (pri hrúbke suchého filmu 0,11 mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	115 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V ₂ (stredná)
Vzhľad	podľa EN 13 300	G ₄ – veľmi matný
Belosť (L*)		94
Zrornosť	podľa EN 13 300	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	cca 3 MPa
Odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11998	trieda 2

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

7kg; 15kg

Dátum revízie:

21.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001