

EXIN SANACE/

SILIKÁTOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY

SILIKÁTOVÁ FARBA PRE INTERIÉRY



VÝHODY

- belosť 95,
- vysoko paropriepustná,
- vhodná na nové, sanačné a odhľčovacie omietky,
- pre staršie neodizolované, vlhšie a pamiatkovo chránené objekty.

POUŽITIE

Minerálna silikátová farba EXIN SANÁCIA je formulovaná na prírodných materiáloch. Je určená na úpravu interiérov, najmä po sanáciách objektov proti vlhkosti. Je vhodná na vápenné, vápenocementové, cementové a sanačné omietky a na ďalšie minerálne povrchy. Zvlášť sa hodí na staršie neodizolované a vlhšie objekty. Vďaka prírodnému minerálnemu zloženiu je matná a vysoko priedušná. Nie je možné ju použiť na umelé hmoty, nevyzreté omietky, omietky s obsahom solí a obsahom syntetických polymérov a biologicky napadnuté povrchy.

VLASTNOSTI

Je vysoko paropriepustná, s nízkym difúznym odporom pre vodnú paru a obzvlášť vhodná pre sanačné a odhľčovacie omietky. Zaschnutý náter vytvára prirodzene matný vzhľad.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrába sa biela báza A s belosťou 95, ktorá je určená na biele nátery a na tónovanie svetlých odtieňov na tónovacích strojoch. Odtiene podľa firemného vzorkovníka sa pripravujú u obchodných partnerov vybavených tónovacími strojmi z jednotlivých báz.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť nemastný, súdržný, čistý, suchý, bez biologického napadnutia a vodorozpustných solí. Omietky musia byť vyzreté, tj. cca 4 týždne po ich dokončení. Podklad nesmie obsahovať syntetické polyméry a disperzie (napr. u niektorých typov najmä „mokrých“ štukových zmesí). Kontrolu vyzretia je možné vykonať pH alebo indikátorom vyzretosti podkladu. Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezo zvyšku odstránené a podklad by mal byť preštukovaný (zvyškový obsah syntetických polymérov môže znamenať problémy pri aplikácii). Pred nanášaním silikátovej farby podklad napustiť penetráciou PZ500 a nechať zaschnúť. Ak obsahuje podklad vodorozpustnej soli alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúčame prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.

APLIKÁCIA

Nanáša sa v dvoch vrstvách. Náter vykonávať pri teplotách medzi 5 až 30 °C. Doba schnutia (zrenia) je obvykle 12–24 hodín podľa poveternostných podmienok. Časový interval medzi nátermi je závislý na klimatických podmienkach. Pri teplote 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 12 hodinách.

UPOZORNENIE

Dôkladne prekryte všetky nenatierané povrchy – zanecháva nezmazateľné stopy na všetkých silikátových povrchoch (sklo, glazúry obkladov a dlaždíc)!

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

EXIN SANACE/

SILIKÁTOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY

SILIKÁTOVÁ FARBA PRE INTERIÉRY

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekaním Airless: napr. WAGNER tryska FineFinish alebo TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 200 bar alebo Storch tryska A-Tip alebo LP 517, tlak 150–180 bar.!

VÝDATNOSŤ

6–10 m²/kg v jednej vrstve.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, v prípade nutnosti riediť výhradne silikátovou penetráciou PZ500 (max. do 10%).

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes pigmentu a plnív v silikátovom spojive (modifikovanom styren-akrylátovým spojivom do 5 %) s prídavkom aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 55%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	1500 kg/m ³
pH	11-13

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa EN ISO 7783	< 0,03 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	cca 60 (pri hrúbke suchého filmu 0,18 mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	> 680 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V ₁ (vysoká)
Vzhľad	podľa EN 13 300	G ₄ – veľmi matný
Belosť (L*)		95
Zrornosť	podľa EN 13 300	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	min 1 MPa
Odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11998	trieda 2

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

EXIN SANACE/

SILIKÁTOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY

SILIKÁTOVÁ FARBA PRE INTERIÉRY

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

6,8kg; 13,6kg

Dátum revízie:

21.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk