

AM100/ ADHEZNÍ MŮSTEK ADHÉZNY MOSTÍK

1 / 2



VÝHODY

- na priamu aplikáciu,
- na obklady, dlažby aj OSB,
- jednoduchá aplikácia na podklad,
- zlepšuje prídržnosť následných vrstiev.

POUŽITIE

Jednozložkový zdrsňujúci a spevňujúci penetračný náter AM100 je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, na drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, OSB dosky, umakart, obklady, dlažby a pod. Jedná sa o spevňujúci a podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých i nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované cementovými lepidlami a stierkami, sadrovými, cementovými alebo vápenno-cementovými omietkami, cementovými alebo anhydritovými nivelačnými hmotami, farbami, omietkami atd.

VLASTNOSTI

Ľahko sa aplikuje na podklad, je vhodný na spevnenie podkladu a štruktúrne zjednotenie podkladu, je ideálny na prípravu kontaktného a zdrsňujúceho náteru na nenasiakavých a hladkých povrchoch. Zvyšuje prídržnosť následných vrstiev náterov, cementových lepidiel, stierok, mált a pod.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpuštných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné materiály je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Extrémne nasiakavé podklady pred použitím prípravku AM100 najskôr penetrovať penetráciou SP300 alebo SP500.

APLIKÁCIA

Adhézný mostík AM100 sa nanáša v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65 % je adhézný mostík pretierateľný alebo pripravený na aplikáciu následných vrstiev po 4–6 hodinách. V prípade následného použitia cementových alebo anhydritových nivelačných hmôt sa odporúča preschnutie min. 24 hod. Minimálna aplikačná teplota je 5°C, maximálna 30°C. **Pred aplikáciou sa odporúča hmotu dôkladne premiešať a premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

SPOTREBA

0,15–0,2 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Adhézný náter je nastavený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív a kamenív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

AM100/ ADHEZNÍ MŮSTEK ADHÉZNY MOSTÍK

2 / 2

PARAMETRE NÁTERU

Obsah sušiny	cca 45 hm. %
Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami
Hustota	1170 kg/m ³

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 kg, 5 kg, 10 kg

Dátum revízie:

16.5.2025 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk