

MS150/ CHEMA štuk exteriér (vonkajší)

vápenno-cementová vrchná štuková omietka ŠEDÁ CS II, zrnitosť 0-0,5 mm, na všetky jadrové omietky

1 / 2

POPIS VÝROBKU

- šedá ručne spracovateľná vápenno-cementová štuková malta pre vonkajšie a vnútorné omietky GP CS II podľa EN 998-1
- vhodná do exteriéru aj interiéru
- hydrofóbná
- ľahko spracovateľná, nehorľavá
- zrnitosť 0-0,5 mm
- v jednej vrstve možné naniesť 1-5 mm
- výborná paropriepustnosť

MS150/ CHEMA štuk exteriér (vonkajší) je omietka určená do exteriéru aj interiéru na steny a stropy ako finálna vrstva na základné omietky. Je vhodná na vyrovnávacie práce na minerálnych podkladoch, pod farebné nátery (natierať je možné po 5-7 dňoch). Je nevhodná na miesta vystavené priamo vode a soliam a na organické podklady.



SPOTREBA

1,3-1,4 kg suchej zmesi/m²/mm

Z jedného 30 kg vreca vznikne po zmiešaní s vodou cca 22l čerstvej malty.

Pri 2 mm hrúbke je možné spracovať 11 m² plochy.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť vyzretý, presušený, únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, nečistôt a nesúdržných častí, bez biologického napadnutia. Veľké praskliny v podklade je nutné vopred opraviť a povrch zjednotiť.

Poznámka: Na podkladoch s miernou nasiakavosťou odporúčame použiť penetráciu. Penetrácia musí vždy dôkladne vyschnúť (min. 12 hod., v závislosti od teploty okolia). Nové podklady nepotrebujú špeciálnu prípravu.

PRÍPRAVA HMOTY

Ručné spracovanie:

Omietková hmota sa pripraví vsypaním suchej zmesi do vody podľa pomeru miešania uvedeného nižšie. Miešajte pomocou elektrického miešadla (cca. 600 ot./min) po dobu min. 2 minút, čím sa vytvorí homogénna hmota. Lopatky miešadla držte neustále ponorené pod hladinou, aby nedochádzalo k vnášaniu vzduchu do zmesi. Následne nechajte hmotu 3 minúty odstáť a opäť krátko premiešajte. Doba spracovateľnosti je min. 2 hodiny (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50%). Zvýšenie obsahu vody vedie k zhoršeniu garantovaných vlastností. Rovnako primiešavanie vysychajúceho materiálu do čerstvej zmesi je neprípustné.

Strojové spracovanie:

Hmota sa pripraví pomocou piestového alebo šnekového zariadenia s max. výkonom 40 l malty/ minúta.

POMER MIEŠANIA

množstvo suchej zmesi	1 kg	30 kg
spotreba vody	~ 0,40 l	~ 8,00-9,00 l

APLIKÁCIA

Rozmiešanú hmotu naneste na vopred pripravený podklad a zarovnajte pomocou vyrovnávacej laty alebo hladidlom. Odporúčaná aplikačná teplota je od +5°C a do +25°C.

Aplikovanú omietku je potrebné chrániť minimálne 24 hodín pred priamym slnkom, pred teplotou vyššou ako +25 °C, pred teplotnými výkyvmi, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom.



www.stachema.sk

Dodávateľ v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

MS150/ CHEMA štuk exteriér (vonkajší)

vápenno-cementová vrchná štuková omietka ŠEDÁ CS II, zrnitosť 0-0,5 mm,
na všetky jadrové omietky

2 / 2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 2,5 N/mm ²
Teplota pri spracovaní	+ 5°C až + 25°C
Objemová hmotnosť	cca. 1,25 kg/dm ³
Zrnitosť	0-0,5 mm
Hrúbka vrstvy	1-5 mm

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou. Čistenie vytvrdnutej hmoty je možné len mechanicky.

SKLADOVANIE

Materiál je mierne hygroskopický. Otvorené obaly je nutné ihneď zavrieť. Skladovať vo vzduchotesných obaloch na drevených paletách v suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C oddelene od potravín, nápojov a krmív. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP.

PREPRAVA

Pri preprave chráňte pred vlhkom a dažďom.

ZLOŽENIE

vápenný-hydrát, cement, triedený piesok, aditíva.

EXSPIRÁCIA

12 mesiacov od dátumu výroby (na obale) pri dodržaní podmienok skladovania.

BALENIE

Papierové vrecia s PE vložkou po 30kg. Počet ks na palete: 42

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UPOZORNENIE

Obsahuje vápenný-hydrát a cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky. Oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom. Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 16.04.2025 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)



www.stachema.sk

Dodávateľ v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk