

# EXIN JOY/

## VYSOCE BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA

### VYSOKO BIELA MALIARSKA FARBA



#### VÝHODY

- belosť 96,
- výborná krycia schopnosť,
- ideálna pre remeselníkov na aplikáciu striekaním,
- pre domácnosti aj komerčné priestory.

#### POUŽITIE

Vodou riediteľná, oteruodolná maliarska farba s vysokou belosťou a krycou schopnosťou EXIN JOY je určená na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, na sadrokartón a papierové povrchy.

#### VLASTNOSTI

Farba sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, preto je vhodná aj na sanačné systémy. Je zdravotne neškodná, vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu - školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.

#### SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

#### ODTIEŇ

Vyrába sa v bielom odtieni.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistiť, nesúdržné staré nátery odstrániť, na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Nové omietky je vhodné penetrovať pomocou penetrácie SP390 (riedenie vid' TL výrobku). Na penetrovanie sadrokartónu je vhodné použiť penetráciu PZ260. Na nasiakavé podklady je možné aplikovať napúšťací náter farbou zriedenou v pomere 0,3–0,5 l vody na 1 kg farby. Pokiaľ je podklad súdržný, málo nasiakavý a nesprašujúci, použitie penetrácie nie je potrebné. Prípadné nikotínové a iné škvrny najprv natrieť izolačnou farbou EXIN BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné na rast plesní je možné do farby EXIN JOY pridať FungiSAN bezchlórový (postup vid' TL výrobku).

#### APLIKÁCIA

Farba sa nanáša v jednej až dvoch vrstvách (u odtieňovo výrazne odlišných pokladov podľa potreby aj viac), ďalší náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1–2 hodinách pretierateľný. Minimálna teplota vzduchu a podkladov na nanášanie je 5 °C, maximálna 30 °C.

#### SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: napr. Storch tryska LP alebo A-Tip 517, tlak 130-150 bar

alebo rad strojov WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm), biely filter, tlak 90-110 bar.

Odporúča sa využitie HEA technológie pre lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšiu prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadennej farbe oproti klasickej airless tryske.

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohľavy  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



ISO 9001 ISO 14001

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

# EXIN JOY/

## VYSOCE BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA

### VYSOKO BIELA MALIARSKA FARBA

- tryska TradeTip 3, rozmer 419 (0,48mm), biely filter, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Je možné zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 417 (0,43 mm).

**VÝDATNOSŤ**

8–12 m<sup>2</sup>/kg v jednej vrstve.

**RIEDENIE**

Farbu je možné riediť vodou do 10 % (100 ml vody na 1 kg farby). Pre zvýšenie oteruodolnosti náteru je možné na riedenie použiť prípravok SP390 (50 ml SP390 na 1 kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje kryciu schopnosť a zhoršuje parametre farby!

**ÚDRŽBA**

Všetky pomůcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

**ZLOŽENIE**

Zmes plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

**PARAMETRE FARBY**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Obsah sušiny | min. 60%                 |
| Vzhľad       | biela viskózna kvapalina |
| Hustota      | 1600 kg/m <sup>3</sup>   |

**PARAMETRE NÁTERU**

|                                  |                    |                                       |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd) | podľa EN ISO 7783  | < 0,03 m                              |
| Činiteľ difúzneho odporu (μ)     | podľa EN ISO 7783  | 63 (pri hrúbke suchého filmu 0,14 mm) |
| Hustota difúzneho toku (V)       | podľa EN ISO 7783  | > 680 g/(m <sup>2</sup> .d)           |
| Priepustnosť pre vodnú paru      | podľa EN 1062-1    | V <sub>1</sub> (vysoká)               |
| Vzhľad                           | podľa EN 13 300    | G <sub>4</sub> – veľmi matný          |
| Belosť (L*)                      |                    | 96                                    |
| Zrnitosť                         | podľa EN 13 300    | S <sub>1</sub> – jemná                |
| Prídržnosť                       | podľa ČSN 73 2577  | min 1 MPa                             |
| Odolnosť proti oderu za mokra    | podľa EN ISO 11998 | trieda 5 (nie je odolná)              |

**SKLADOVANIE A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

**EXSPIRÁCIA**

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Výrobca:  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Hasičská 1, Zibohľavy  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:  
STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

# EXIN JOY/

## VYSOCE BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA

## VYSOKO BIELA MALIARSKA FARBA

### ODPORÚČANIE VÝROBCU

*Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).*

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

### BALENIE

7,5kg; 15kg a 40kg.

### Dátum revízie:

21.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)

ISO 9001 ISO 14001



[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)