

# PO800 / PENESIL O

## PENETRACE POD SILIKONOVÉ OMÍTKY

## PENETRÁCIA POD SILIKÓNOVÉ OMIETKY



### VÝHODY

- tónovateľná,
- zjednocuje nasiakavosť,
- zvyšuje prídržnosť omietky k podkladu.

### POUŽITIE

PO800 je určená ako základný penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkami napr. FO800, FO850 a FO900. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

### VLASTNOSTI

Možno ju použiť aj samostatne na dočasné spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Je paropriepustná. Uľahčuje nanášanie omietky. Dá sa prefarbiť v odtieni omietky – farebná príprava podkladu je dôležitá predovšetkým pre ryhované omietky. Zlepšuje farebnú jednotnosť výslednej povrchovej úpravy.

### SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

### ODTIEŇ

PO800 je vyrábaná v bielom odtieni. V prípade farebného prevedenia omietky sa odporúča tónovať podľa odtieňa povrchovej pastovitej omietky.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky a výstužné základné vrstvy musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť!**

**Kontaktné zatepľovacie systémy** – vrchná armovaná stierka musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm),

**nové omietky** musia byť vyzreté (kontrolu vyzretia možno vykonať roztokom fenolftaleínu),

**staré omietky** musia byť súdržné, všetky nepriľnavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu.

Povrch je nutné opraviť a povrch zjednotiť.

**Ak obsahuje podklad vodorozpustné soli alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, je vhodné prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.**

### APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Po dôkladnom preschnutí 4–6 hodín podľa klimatických podmienok je možné aplikovať pastovité omietky. Minimálna aplikačná teplota je 5°C, maximálna 30 °C.

**Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom, striekaním.

### SPOTREBA

0,18–0,25 kg/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

### RIEDENIE

Penetračný náter je pripravený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

# PO800 / PENESIL O

## PENETRACE POD SILIKONOVÉ OMÍTKY

## PENETRÁCIA POD SILIKÓNOVÉ OMIETKY

**ÚDRŽBA**

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

**ZLOŽENIE**

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom siloxanov a aditív.

**PARAMETRE  
NÁTERU**

Obsah sušiny	cca 53 hm. %
Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami
Hustota	1420 kg/m <sup>3</sup>

**SKLADOVANIE  
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

**EXSPIRÁCIA**

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE  
VÝROBCU**

*Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).*

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

**BALENIE**

5kg; 10kg a 25 kg

**Dátum revízie:**

16.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

ISO 9001 ISO 14001