

EXIN BLOCK COAT

IZOLAČNÍ NÁTĚR NA PŘEKRÝVÁNÍ ŠKVRN

IZOLAČNÝ NÁTER NA PREKRÝVANIE ŠKVRN

1 / 2



VÝHODY

- biely,
- dobre pretierateľný,
- na izoláciu všetkých škvŕn,
- pre domácnosti, sklady, kancelárie a ďalšie komerčné priestory.

POUŽITIE

Farba sa používa v interiéroch na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch. Možno použiť aj na ďalšie minerálne povrchy, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy, z ktorých vystupujú škvŕny. Ďalej je možné týmto náterom izolovať škvŕny po starých valčekových maľbách a škvŕny po zatečení. Náter je umývateľný a po zaschnutí sa dá pretrieť vnútornými maliarskymi farbami radu EXIN.

VLASTNOSTI

Trvalé zakrytie všetkých dymových, dechtových a nikotínových škvŕn, škvŕn po zatečení a ostatných vystupujúcich a nežiaducich povrchových nečistôt.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Zb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle ČSN 65 0201.

ODTIEŇ

Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý a odmastený, nové omietky vyzreté. **Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť!** Nasiakavé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PZ200 alebo SP590.

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách na preschnutý podklad, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu musí byť technologická prestávka medzi jednotlivými nátermi minimálne 12 hodín. Minimálna teplota vzduchu a podkladov na nanášanie je 5 °C, maximálna 30 °C. Pre dokonalú izoláciu škvŕn je nutné, aby náter bol úplne preschnutý pred aplikáciou vrchnej vrstvy maliarskej farby.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVL, Airless: napr. Storch tryska LP alebo A-Tip 517, tlak 130–150 bar alebo rad strojov WAGNER:

tryska FineFinish alebo TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 150 bar.

VÝDATNOSŤ

3-5 m²/kg v jednej vrstve.

RIEDENIE

Farba má viskozitu nastavenú na prácu s uvedeným náradím.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

EXIN BLOCK COAT

IZOLAČNÍ NÁTĚR NA PŘEKRÝVÁNÍ SKVRN

IZOLAČNÝ NÁTER NA PREKRÝVANIE ŠKVRN

2 / 2

ÚDRŽBA

Všetky pomůcky okamžitě po skončení práce umýt vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 60%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	1230 kg/m ³

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa EN ISO 7783	5 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	cca 67000 (pri hrúbke suchého filmu 0,09 mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	4,4 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V3 (malá)
Vzhľad	podľa EN 13 300	G _{2b} – stredne matný
Zrnitosť	podľa EN 13 300	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	min 3 MPa

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 kg; 4 kg; 7kg; 12kg

Dátum revízie:

2.10.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001