

IP200

INJEKTÁŽNÍ PROSTŘEDEK PRO ZDIVO INJEKTÁŽNY PROSTRIEDOK NA MURIVO



VÝHODY

- dlhodobý účinok,
- pre väčšinu typov muriva,
- zamedzuje vzliňaniu zemnej vlhkosti.

POUŽITIE

Injektážny prostriedok IP200 je farbený jednozložkový roztok s kombinovaným efektom účinku (tesniacim a hydrofobizačným), používaný pre dodatočnú hydroizoláciu muriva. Prípravok vytvorí v potrebných miestach gél, ktorý utesní murivo proti ďalšiemu vzliňaniu zemnej vlhkosti. Pomocou IP200 je možné vytvárať horizontálne aj vertikálne a plošné izolácie muriva, napr. zapusteného pod úrovňou terénu (aj v kombinácii s hydroizolačnými stierkami HS300 alebo HS500). Prípravok má vysokú penetračnú schopnosť a je možné ho aplikovať beztlakovou alebo nízkotlakovou injektážou. Jednotlivé vrty po ošetrení prípravkom IP200 vytvoria infúziu clonu, ktorá potom bráni ďalšiemu postupu zemnej vlhkosti murivom.

PRÍPRAVA PODKLADU

Odstrániť starú omietku s presahom 0,5–0,8 m od výkvetov solí a vlhkých miest, vyčistiť škáry do hĺbky min. 1 cm, doplniť chýbajúce stavebné prvky a prípadne upraviť terén v mieste aplikačného zásahu.

Beztlaková injektáž: podľa výkresov (pozri Aplikačný predpis výrobku) sa vyvrtávajú vrtákmi s priemerom 25–30 mm vrty v jednom alebo dvoch radoch so sklonom 30–45° od horizontálnej roviny (ideálne cez dve úložné škáry). Do hrúbky muriva 60 cm je možné vykonávať vrty iba z jednej strany muriva do hĺbky: cca hrúbka muriva mínus 5 cm, v prípade obojstranných vrtovej hĺbky vrtovej: cca 2/3 hrúbky muriva. Rozostup vrtovej 100–125 mm (čím menší priemer vrtáka tým menší rozostup vrtovej).

Nízkotlaková injektáž: je možné vykonávať vrty vodorovne v úložnej škáre (odporúčame v dvoch) s vrtákmi s priemerom 20–30 mm.

NAPÚŠŤANIE VRTOV

Injektážny prostriedok sa nalieva opakovane do vrtovej vždy po vsiaknutí predchádzajúcej dávky alebo sa aplikuje hydrostatickým tlakom pomocou utesnených hadíc, injektážnych ihliel a pakerov zo zásobníkov. Pokiaľ sa prípravok rýchlo stráca, v murive sa nachádza trhlinka alebo dutina, ktorú je nutné utesniť cementovým mliekom s pieskom a otvor vrtom obnoviť. IP200 sa nalieva v množstve podľa vypočítanej spotreby pre príslušné dielo pri teplotách muriva a prostredia nad 5 °C. Nalievanie môže trvať podľa dennej frekvencie až 5 dní. O presnom spôsobe použitia pojednáva „Aplikačný predpis výrobku“.

APLIKÁCIA

Doba zasychania je závislá od klimatických podmienok. **Nesmie sa nanášať za dažďa!**

SPOTREBA

15–25 l/m² podľa typu muriva (kameň, tehla, pieskovec).

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Neriediť!

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

IP200

INJEKTÁŽNÍ PROSTŘEDEK PRO ZDIVO

INJEKTÁŽNY PROSTRIEDOK NA MURIVO

ÚDRŽBA Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE Zafarbený vodný roztok koloidnej siliky s prídavkom hydrofobizantu.

ODTIEŇ Vyrába sa v modrom odtieni

PARAMETRE

pH	11-12,5
sušina	14-20% hm.
vzhľad	Modrá kvapalina

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5–25 °C. Prepravovať iba v originálnych dokonale uzavretých obaloch pri teplotách 5–35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

10 l a 200 l

Dátum revízie: 1.10.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk