

FB400/ COLORCIT M

VÁPENNÁ FASÁDNÍ BARVA

VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA

1/2



VÝHODY

- Vysoko paropriepustná farba.
- Vhodná na ošetrovanie a sanáciu starých a pamiatkových objektov
- Prírodný a historický vzhľad.

POUŽITIE

FB400 je minerálna vápenná fasádna farba modifikovaná pre finálnu povrchovú úpravu klasických omietok v exteriéroch aj interiéroch. Pre svoj klasický spojivový základ a vzhľad sa hodí predovšetkým na sanáciu starých a pamiatkovo chránených objektov. **Pre aplikáciu tohto výrobku musia byť pracovníci vykonávacej firmy preškolení zodpovedným pracovníkom výrobcu.**

VLASTNOSTI

Je vysoko paropriepustná a zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

ODTIENE

Vyrába sa v bielom odtieni a je možné tónovať len svetlé odtiene z firemnej vzorkovnice. **Každý dodaný odtieň musí byť odskúšaný priamo na stavbe na ploche cca 1 m² (plocha musí byť dostatočná na posúdenie odtieňa náteru) a odsúhlasený zákazníkom, v prípade nedodržania tohoto odporúčania nebude reklamácia zohľadnená.**

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez nečistôt, prachu, biologického napadnutia, minerálnych výkvetov a masnôt. Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezo zvyšku odstránené. Všetky neprilnavé časti odstrániť, umyť tlakovou vodou, prípadne povrch vyspraviť klasickými cemento-vápennými alebo sanačnými omietkami a štruktúrne zjednotiť (napr. celoplošne preštukovať) a nechať vyzrieť. Na nové povrchy je možné aplikovať farbu FB400 nariadenú vodou v pomere 1:1.

APLIKÁCIA

FB400 sa nanáša obvykle v dvoch až troch tenkých vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, najskôr po 24 hodinách. Časový interval medzi nátermi je závislý od klimatických podmienok. Náter je vyzretý pri teplote 18- 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% obvykle do 72 hodín. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5–25 °C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a vetrom a do vyzretia pred dažďom!

SPÔSOB NANÁŠANIA

Nanáša sa výhradne štetcom a to krúživými pohybmi. Ťahy jedným smerom alebo do kríža sa neodporúčajú.

SPOTREBA FARBY

0,4-0,6 kg/m² pri dvoch až troch vrstvách podľa riedenia a štruktúry povrchu. Spotrebu je potrebné pred začatím prác vyskúšať.

RIEDENIE

V prípade potreby je možné riediť vodou tak, aby farba bola dobre nanášateľná štetcom.

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001
ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
zvolen@stachema.sk
Tel.: +421 918 243 071
www.stachema.sk

FB400/ COLORCIT M

VÁPENNÁ FASÁDNÍ BARVA

VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA

2/2

ZLOŽENIE

Zmes pigmentov a plnív vo vápennom spojive (prírodný dlho odležaný vápenný hydrát – $\text{Ca}(\text{OH})_2$) s prísadou akrylátového spojiva do 5 %.

PARAMETRE FARBY

vzhľad	biela viskózna kvapalina
hustota	1100-1200 kg/m ³
sušina	Min. 30 %
pH	cca 11,5- 13,5

PARAMETRE NÁTERU

ekvivalentná difúzna hrúbka s_d	Podľa EN ISO 7783	0,01 m
hustota difúzneho toku (V)	Podľa EN ISO 7783	2408 g/(m ² · d)
priepustnosť pre vodnú paru	Podľa EN 1062-1	V1 (vysoká)
rýchlosť prepúšťania vody v kvap. fáze (W)	EN 1062-3	2,25 kg·m ⁻² · h ^{-0,5}
rýchlosť prepúšťania vody v kvap. fáze	EN 1062-1	w1 (vysoká)
lesk	EN 1062-1	G ₃ matný
zrornosť	EN 1062-1	S ₁ jemná
prídržnosť	ČSN 73 2577	2,5 MPa

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ!

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

Plastové vedro 10 kg.

Dátum revízie:

4.9.2025 (Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania.)