

LD140/ CHEMA C1T

cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladov a dlažieb C1T

1 / 2

POPIS VÝROBKU

- tenkovrstvové lepidlo podľa normy EN 12004+A1 triedy C1T
- so zníženým sklzom
- vhodné pre interiér
- vláčne, dobre tvarovateľné
- nehorľavé



SPOTREBA

hladidlo so zubami	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm
spotreba suchej zmesi cca	2,7 kg/m ²	3,6 kg/m ²	4,5 kg/m ²

Spotreba je závislá od podkladu, od použitého náradia, od spôsobu aplikácie, od lepených prvkov.

CHEMA C1T je určené na lepenie maloformátových obkladov a dlažieb na steny a podlahy v interiéroch. Je možné ho použiť na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom). Je možné i použitie na lepenie dlažieb a obkladov na hydroizolačné stierky zo sortimentu firmy STACHEMA aj na lepenie pórobetónových tvárnic.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, soľných výkvetov, nečistôt a nesúdržných častí, bez biologického napadnutia. Veľké praskliny v podklade je nutné vopred opraviť a povrch zjednotiť, prípadné dilatačné škáry je nutné zachovať funkčné. Na nerovné podklady odporúčame použiť ako prvú vrstvu samonivelizačnú hmotu. Extrémne hladké podklady je nutné zdrsníť. Sadrokartón a anhydritové podlahy je vždy nutné pred lepením napenetrovať vhodným produktom zo sortimentu STACHEMA (kontaktujte technických zástupcov STACHEMA).

Poznámka: Penetrácia musí vždy dôkladne vyschnúť (min. 12 hod., v závislosti od teploty okolia).

PRÍPRAVA STIERKY

Lepiaca stierka sa pripraví vsypaním suchej zmesi do vody podľa pomeru miešania uvedeného nižšie. Miešajte pomocou elektrického miešadla (cca. 600 ot./min) po dobu min. 2 minút, čím sa vytvorí homogénna hmota. Lopatky miešadla držte neustále ponorené pod hladinou, aby nedochádzalo k vnášaniu vzduchu do zmesi. Následne nechajte hmotu 3 minúty odstáť a opäť krátko premiešajte. Doba spracovateľnosti je min. 2 hodiny (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50%). Zvýšenie obsahu vody vedie k zhoršeniu garantovaných vlastností. Rovnako primiešavanie vysychajúceho materiálu do čerstvej zmesi je neprípustné.

POMER MIEŠANIA

množstvo suchej zmesi	1 kg	5 kg	25 kg
spotreba vody	~ 0,23 l	~ 1,15 l	~ 5,75 l

APLIKÁCIA

Rozmiešanú zmes nanášajte na vopred pripravený podklad najlepšie zubovou stierkou. Pri nanášaní rozotrite lepiacu hmotu len na plochu, ktorú ste schopní obložiť do cca 20 min (doba zavädnutia). Do takto vytvorenej plochy pokladajte dlaždice bez predchádzajúceho namáčania a miernym poklepom ich usadzte. Odporúčaná aplikačná teplota je od +5°C a do +25°C.

Aplikovanú stierku je potrebné chrániť minimálne 24 hodín pred prudkým vysychaním, teplotnými výkyvmi, pred prievanom a mrazom.



www.stachema.sk

Dodávateľ v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

LD140/ CHEMA C1T

cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladov a dlažieb C1T

2 / 2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Reakcia na oheň	Trieda A1/ A1 _n
Prídržnosť (po 28 dňoch)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sklz:	$< 0,5 \text{ mm}$
Doba zrenia	3 minúty
Doba zavädnutia	cca 20 minút
Spracovateľnosť	cca 2 hodiny
Teplota pri spracovaní	+ 5°C až + 25°C
Pochôdnosť	po cca 24 hodinách
Škárovanie	po cca 24 hodinách
Plné zaťaženie	po cca 28 dňoch

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou. Čistenie vytvrdnutého lepidla je možné len mechanicky.

SKLADOVANIE

Materiál je mierne hygroskopický. Skladovať vo vzduchotesných obaloch na drevených paletách v suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C oddelene od potravín, nápojov a krmív. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP.

PREPRAVA

Pri preprave chráňte pred vlhkom a dažďom.

ZLOŽENIE

Portlandský cement, triedený piesok, aditíva.

EXSPIRÁCIA

12 mesiacov od dátumu výroby (na obale) pri dodržaní podmienok skladovania.

BALENIE

Papierové vrecia s PE vložkou po 25kg. Počet ks na palete: 48

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UPOZORNENIE

Obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky. Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 01.04.2025 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)



www.stachema.sk

Dodávateľ v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk