

CH550/ URYCHLOVAČ BETONU

URÝCHĽOVAČ BETÓNU

1 / 2



VÝHODY

- urýchlíuje tuhnutie a tvrdnutie,
- zvyšuje počiatočnú a konečnú pevnosť,
- zlepšuje spracovateľnosť.

POUŽITIE

Bezchloridová prísada CH550 urýchlíuje tuhnutie a tvrdnutie čerstvej betónovej alebo maltovej zmesi a mierne znižuje dávku zámesovej vody. Zvyšuje počiatočnú aj konečnú pevnosť betónov a maltových zmesí, skracuje dobu manipulačných pevností. Nepôsobí korozívne na oceľové výstuže.

APLIKÁCIA

Prísada sa pridáva do zámesovej vody alebo zvlhčenej zmesi, rozsah dávkovania je 0,20–0,60 l / 25 kg cementu. Pre ideálne pôsobenie prísady v pripravovanej zmesi miešajte v miešačke po poslednom prídavku do miešačky ešte cca 1 min.

Množstvo cementu alebo hotovej betónovej zmesi	dávka CH550	
	min. dávka	max. dávka
1 lopata cementu	20 ml / lopatu cementu	60 ml / lopatu cementu
25 kg hotovej betónovej zmesi	50-100 ml/ 25 kg	

Pozn.: viečko 1l fľaše = 10 ml; viečko 5l kanistra = 15 ml.

UPOZORNENIE

Prísadu nikdy nepridávajte do suchého cementu alebo suchej betónovej a maltovej zmesi. Neprekračujte odporúčané dávkovanie, vyššie dávky môžu spôsobiť trvalé znehodnotenie betónovej zmesi. Prípadné nejasnosti v dávkovaní konzultujte s technickými zástupcami STACHEMA.

SPOTREBA

0,2 - 0,6 l / 25 kg cementu

PARAMETRE VÝROBKU

druh prísady	prísada urýchlujúca tvrdnutie betónu podľa EN 934-2+A1:2012 T 7
vzhľad	číra až svetlo žltkastá homogénna kvapalina
hustota	1250 ± 30 kg/m ³
sušina	30 ± 2 hm. %
pH	5–7
maximálny obsah chloridov	0,1 % hm.
maximálny obsah alkálií	2 % ekv. Na ₂ O
korozívne vlastnosti	obsahuje zložky: dusičnan vápenatý, uvedené v prílohe A.2 z EN 934-1:2008

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

CH550/ URYCHLOVAČ BETONU

URÝCHĽOVAČ BETÓNU

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých plastových obaloch pri teplotách +1 až +30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív v suchých skladoch. Neskladovať spoločne s oxidačnými činidlami, horľavinami a organickými látkami. Výrobok znesie aj mierny mráz, v prípade zmrznutia ohriať na 20 ° C a homogenizovať. Skladovateľnosť 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní uvedených podmienok skladovania. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 5 l

Dátum revízie:

7.7.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk