

CH330/ OŠETŘOVAČ ČERSTVÝCH BETONŮ OŠETROVAČ ČERSTVÝCH BETÓNOV

1 / 2



VÝHODY

- zamedzuje „sprašovaniu“ povrchov betónu,
- zabráňuje povrchovej tvorbe zmrašťovacích trhlín.

POUŽITIE

CH330 je určený na ošetrovanie povrchu čerstvého betónu. Je vhodné ho používať najmä pri nepriaznivých klimatických podmienkach pre betonáž, ako je nízka vlhkosť vzduchu, intenzívne slnečné žiarenie, vysoké teploty a silný vietor.

Po nástreku vytvorí paronepriepustný film, ktorý dobre prilne k povrchu vlhkého betónu a v priebehu tuhnutia a tvrdnutia v prvých dňoch zamedzuje predčasnému vyschnutiu betónu a tým dokonale chráni povrch betónu pred vytváraním zmrašťovacích trhlín a umožňuje dokonalú hydratáciu povrchovej vrstvy betónu. Prípravok je možné použiť pre všetky povrchy čerstvých betónov, betónových dielcov a konštrukcií ako sú:

- betónové základové dosky a pásy,
- betónové plochy nádvorí, skladových hál a podobne,
- monolitické betónové konštrukcie, oporné múriky,
- betónové dielce.

VLASTNOSTI

- zamedzuje povrchovému „sprašovaniu“ povrchov betónu,
- znižuje odparenie vody až o 4 l z m² plochy čerstvého betónu za hodinu,
- zabráňuje povrchovej tvorbe zmrašťovacích trhlín spôsobených odparovaním vody z povrchu betónu,
- zvyšuje vodotesnosť betónu a jeho odolnosť voči posypovým soľam a iným chemickým vplyvom.

APLIKÁCIA

Po dokonalom rozmiešaní prípravku sa nanáša v neriedenej forme striekaním napríklad ručným záhradným postrekovacím zariadením tak, aby sa dosiahol rovnomerný nános. Aplikuje sa v čase, keď povrch nechráneného betónu prechádza z lesklého na matný alebo po odstránení debnenia. Prostriedok sa aplikuje jedným alebo podľa okolností opakovaným nástrekom.

UPOZORNENIE

Vytvorený film neovplyvňuje vzhľad betónu a postupne sa odbúrava prevádzkovými a poveternostnými vplyvmi, najmä UV žiarením. **Vytvorený film môže nepriaznivo ovplyvniť príľnavosť prípadnej ďalšej povrchovej úpravy.** Pokiaľ nedôjde k dostatočnej degradácii vytvoreného filmu (napr. časom – pri aplikácii do 30 dní od ošetrovania) je nutné pred aplikáciou ďalších vrstiev otryskať povrch betónu pieskom alebo wapkou s teplou vodou. Prípadné nejasnosti konzultujte s výrobcom.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Záhradným alebo iným postrekovačom.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

CH330/ OŠETŘOVAČ ČERSTVÝCH BETONŮ

OŠETROVAČ ČERSTVÝCH BETÓNOV

2 / 2

SPOTREBA 1 l na 6-10 m²

RIEDENIE Neriediť.

ÚDRŽBA Všetky pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

**PARAMETRE
VÝROBKU**

Vzhľad	mliečna nízko viskózna vodná emulzia parafrínových voskov
Hustota	980 ± 30 kg/m ³
pH	9-11

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých plastových obaloch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív v suchých skladoch. Pri skladovaní je potrebné výrobok chrániť pred mrazom. Výrobok je vhodné pravidelne homogenizovať.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE 5 l

Dátum revízie: 25.6.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk