

FB200 / ECOLOR

AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA



VÝHODY

- **nízka spotreba,**
- **jednoduchá aplikácia,**
- **priemyselné a administratívne budovy.**

POUŽITIE

FB200 je vodou riediteľná akrylátová fasádna farba, ktorá má po vyschnutí hladký povrch zamedzujúci zachytávaniu prachu a ďalších nečistôt. Vyznačuje sa nízkou spotrebou a je určená na finálnu povrchovú úpravu nových aj starších fasád. Je vhodná na vyzreté omietky, murivo, všetky pohľadové betónové prvky nekonštrukčného charakteru a ďalšie minerálne podklady, na cementotrieskové, sadrokartónové a iné ľahčené stavebné materiály. Na renovačné nátery zatepľovacích systémov ETICS odporúčame silikónovú renovačnú fasádnu farbu FB900.

VLASTNOSTI

Vyznačuje sa veľmi jednoduchou aplikáciou. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbná.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky a bolo naň vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrába sa biely variant a bázy A a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch. Odtiene sa pripravujú podľa firemnej vzorkovnice.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť vyzretý, suchý, súdržný, zbavený prachu a voľných častí, nemastný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí. Všetky nasiakavé podklady pred aplikáciou náteru FB200 napustiť penetráciou **PZ200** a nechať vyschnúť min. 4–6 hod.- pozri TL výrobku PZ200.

Nové omietky musia byť vyzreté. Kontrola vyzretia podkladu sa vykonáva Indikátorom vyzretosti podkladu výrobcu STACHEMA.

Staré omietky – všetky neprilnavé časti odstrániť, umyť tlakovou vodou, prípadne povrch opraviť a štruktúrne zjednotiť, opravované časti nechať vyzrieť.

APLIKÁCIA

Farba sa nanáša v dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi je závislý na klimatických podmienkach, pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% je náter preschnutý do 24 hodín. **Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5–30 °C.** **Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením, vetrom a do zaschnutia pred dažďom!**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom, striekaním.

Striekať možno Airless piestovými strojmi alebo membránovými napr. rada strojov WAGNER

- tryska HEA ProTip 519 (0,48 mm), biely filter, tlak 110 bar. Odporúčame využitie HEA technológie na lepšie a účinnejšie spracovanie. Nižšia prašnosť a lepšia atomizácia aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske TradeTip 3.
- tryska TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 150-180 bar.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

FB200 / ECOLOR

AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA

SPOTREBA	0,25 až 0,45 kg/m ² v dvoch vrstvách podľa typu podkladu.
RIEDENIE	Farba má viskozitu nastavenú na prácu valčekom – v prípade potreby možno riediť do max. 10% penetráciou PZ200 alebo vodou, príp. ich zmesou.
ÚDRŽBA	Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.
ZLOŽENIE	Zmes plnív a pigmentov dispergovaných v styren-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

PARAMETRE FARBY

Obsah sušiny	min. 60%
Vzhľad	biela viskózna kvapalina
Hustota	1500 kg/m ³

PARAMETRE NÁTERU

Ekvivalentná difúzna hrúbka (S_d)	podľa EN ISO 7783	0,32 m
Činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	1684 (pri hrúbke suchého filmu 0,19mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	64 g/(m ² .d)
Priepustnosť pre vodnú paru	podľa EN 1062-1	V ₂ (stredná)
Rýchlosť prepúšťania vody v kvapalnej fáze (w)	podľa EN 1062-3	0,08 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze	podľa EN 1062-1	w ₃ (malá)
Lesk	podľa EN 1062-1	G ₃ – matný
Zrornosť	podľa EN 1062-1	S ₁ – jemná
Prídržnosť	podľa ČSN 73 2577	cca 4 MPa

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

biela: 7,5 kg a 14 kg,
báza A a C: 1,2 kg; 3,4 kg; 6,8 kg a 13,6 kg

Dátum revízie: 8.7.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001