

PO200 / PENECO O

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY

PENETRÁCIA POD AKRYLÁTOVÉ OMIETKY



VÝHODY

- tónovateľná,
- zjednocuje nasiakavosť,
- zvyšuje prídržnosť omietky k podkladu.

POUŽITIE

PO200 je určená ako základný penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkami, napr. FO200 a FO250. Je možné aj použitie pod silikónové omietky FO100, FO800, FO850 a FO900. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

VLASTNOSTI

Možno ju použiť aj samostatne na dočasné spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Uľahčuje nanášanie omietky. Je možné prefarbenie v odtieni omietky – farebná príprava podkladu je dôležitá predovšetkým pre ryhované omietky. Zlepšuje farebnú jednotnosť výslednej povrchovej úpravy, je univerzálna – možno ju použiť pod všetky typy omietok.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

PO200 je vyrábaná v bielom odtieni. V prípade farebného prevedenia omietky sa odporúča tónovať podľa odtieňa povrchovej pastovitej omietky.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpusťných solí, nové omietky a výstužné vrstvy musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť!**

Kontaktné zateplňovacie systémy – vrchná armovaná stierka musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm),

nové omietky musia byť vyzreté (kontrolu vyzretia možno vykonať roztokom fenolftaleínu),

staré omietky musia byť súdržné, všetky neprilnavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu.

Povrch je nutné vyspraviť. **Ak obsahuje podklad vodorozpusťné soli alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, je vhodné prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.**

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej vrstve. Po dôkladnom preschnutí 4–6 hodín podľa klimatických podmienok je možné aplikovať pastovité omietky. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C. **Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

SPOTREBA

0,18–0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

PO200 / PENECO O

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY

PENETRÁCIA POD AKRYLÁTOVÉ OMIETKY

RIEDENIE	Penetračný náter je upravený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.						
ÚDRŽBA	Pomôcky po skončení práce umyť vodou.						
ZLOŽENIE	Zmes pigmentov a plnív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.						
PARAMETRE NÁTERU	<table border="1"> <tr> <td>Obsah sušiny</td><td>cca 53 hm. %</td></tr> <tr> <td>Vzhľad</td><td>viskózna biela kvapalina s kamienkami</td></tr> <tr> <td>Hustota</td><td>1420 kg/m³</td></tr> </table>	Obsah sušiny	cca 53 hm. %	Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami	Hustota	1420 kg/m ³
Obsah sušiny	cca 53 hm. %						
Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami						
Hustota	1420 kg/m ³						
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.						
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.						
ODPORÚČANIE VÝROBCU	<i>Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).</i> Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.						
BALENIE	5kg; 10kg, 25kg						
Dátum revízie:	16.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)						

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohľavy
 280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk