

SP300

AKRYLÁTOVÁ PENETRACE AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA



VÝHODY

- penetruje nasiakavé podklady,
- zjednocuje a znižuje nasiakavosť,
- zvyšuje príľnavosť následných vrstiev.

POUŽITIE

SP300 sa používa ako penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov ako sú staré aj nové omietky, tehlové murivo, betónové povrchy, pórobetón, sadrokartónové, drevoteskové a cementopieskové dosky a pod.

VLASTNOSTI

Zvyšuje príľnavosti následných vrstiev náterov, cementových lepidiel, stierok a pod., je možné použiť ako uzatvárací náter a bezprašnú úpravu betónových povrchov, zvyšuje hydrofobitu povrchu.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpusťných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!**

APLIKÁCIA

Nanáša sa podľa riedenia v jednej alebo viacerých vrstvách. Extrémne nasiakavé podklady odporúčame penetrovať 2x. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný alebo pripravený na aplikáciu následných vrstiev po 4–6 hodinách. Aplikácia ďalších hmôt je možná až po dokonalom zaschnutí penetrácie. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 30 °C.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Valčekom, štetcom, striekaním.

SPOTREBA

0,05–0,2 l/m² podľa nasiakavosti podkladu a riedenia.

RIEDENIE

1: 2 až 1: 10 vodou, pri silne nasiakavých podkladoch sa náter po zaschnutí opakuje. Pri penetrovaní podkladov pod fasádne akrylátové farby neriediť.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes vody a styren-akrylátového kopolyméru a aditív.

PARAMETRE NÁTERU

Obsah sušiny	cca 9,5 hm. %
Vzhľad	biela kvapalina
Hustota	1010 kg/m ³

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

SP300

AKRYLÁTOVÁ PENETRACE

AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobok vždy vyskúšajte na ploche cca 0,2–0,5 m² na kontrolu výsledného vzhľadu ošetrovaného povrchu. Nejedná sa o výrobok v zmysle EN 1504-2 ani výrobok na ochranu dreva.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 5 l; 10 l

Dátum revízie:

17.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk