

# ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ

OLEJ NA DŘEVĚNÉ PLOCHY V EXTERIÉRU  
OLEJ NA DREVENÉ PLOCHY V EXTERIÉRI



## VÝHODY

- vhodný na všetky druhy dreva,
- chráni a oživuje prirodzený vzhľad dreva,
- odporúčané v kombinácii s prípravkom DU200 / Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA.

## POUŽITIE

**ON300/ Lignofix TERASOVÝ OLEJ** je jemná homogénna olejová emulzia na ošetrovanie drevených povrchov v exteriéri, napr. plotov, záhradného dreveného nábytku, terasových podláh a pod. Možno ju použiť na všetky druhy dreva - smrek, borovicu, smrekovec, ale aj tvrdé alebo exotické drevo. Olejový náter preniká do dreva a súčasne zachováva jeho prirodzený vzhľad, ktorý oživuje. Náter je trvalo spojený s podkladom vďaka jeho zafixovaniu do buniek dreva, je priedušný a hydrofóbny, nelúpe sa, nepraská a je možné ho ľahko obnoviť. Chráni drevo pred účinkami nepriaznivého počasia, pred vlhkosťou a pred UV žiarením. Náter nie je určený na styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži na nátery hračiek.

## UPOZORNENIE

**ON300/ Lignofix TERASOVÝ OLEJ nie je vhodný na úpravu plesňami a hubami napadnutého dreva. Na prevenciu/ likvidáciu drevokazných škodcov použite vhodný impregnačný prípravok z radu Lignofix – biocídna ochrana dreva.**

**Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe (nebezpečenstvo vznietenia).**

## SCHVÁLENIE

Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

## OCHRANNÉ ÚČINKY

**ON300/ Lignofix TERASOVÝ OLEJ** je svetlostály, ľahko pretierateľný, s dobrou príľnavosťou a penetračnou schopnosťou. Chráni drevo pred vodou, zašpinením a poveternosťnými vplyvmi.

## ODTIEŇ

Bezfarebný, smrekovec, borovica, mahagón, antik šedý.

Výsledný odtieň záleží na druhu natieraného dreva, rezu a spôsobu spracovania povrchu natieraného dreva. Pri farebných odtieňoch odporúčame nekombinovať výrobné šarže, aby sa predišlo prípadným odchýlkam v odtieni.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť zbrúsený po vláknach jemným brúsnym papierom (hrubosť 120-150), suchý, čistý bez zvyškov prachu. Výrony živíc musia byť odstránené vymytím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Staré nánosy lazúrovacích lakov, emailov a pod. musia byť úplne odstránené. Starý zošednutý povrch je nutné najprv očistiť prípravkom **DU200/ Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA** (týka sa aj nového dreva obsahujúceho vysoký podiel trieslovín). Ak sa pred náterom **ON300/ Lignofix TERASOVÝ OLEJ** použije **DU200/ Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA**, je nutné podľa poveternostných podmienok počkať s aplikáciou približne 2 dni, kým povrch dreva nevyschne.

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
ČSA 1027/2, 962 31  
Sliač- Hájniky  
Tel.:+421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk  
www.stachema.sk

# ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ

OLEJ NA DŘEVĚNÉ PLOCHY V EXTERIÉRU  
OLEJ NA DREVENÉ PLOCHY V EXTERIÉRI

Pred samotnou aplikáciou sa odporúča vytvoriť skúšobnú plochu, ktorá umožní overiť, či náter spĺňa požadované vlastnosti a zodpovedá očakávanému výsledku.

U niektorých tvrdých či živicových drevení môže pri pôsobení zrážok dochádzať k vylúhovaniu vodorozpustných látok z dreva. Tieto látky môžu následne spôsobiť zafarbenie muriva či omietok.

Exotické a čerstvo tlakovo impregnované drevo s vyšším obsahom vodorozpustných extrahovateľných látok (triesloviny, farbivá, živice) je vhodné pred prvým náterom nechať dostatočne vyzrieť a vystaviť pôsobeniu poveternostných vplyvov (obvykle niekoľko týždňov až mesiacov). Živicové dreveniny môžu vyžadovať dlhšiu dobu schnutia.

## APLIKÁCIA

**Vlhkosť natieraného dreva by nemala byť vyššia ako 20 %.** Pomocou skúšobného náteru je vhodné overiť kompatibilitu produktu s podkladom, presnú spotrebu prípravku, jeho príľnavosť aj výsledný farebný odtieň.

Odporúčané množstvo náterov: 1 vrstva, pokiaľ sa povrch javí ako nenasýtený je nutné náter opakovať. Spotreba prípravku je závislá na nasiakavosti podkladu.

Náter je nutné nanášať rovnomerne v smere vlákien a dôkladne votrieť do dreva. Silnejšia vrstva náteru má vplyv na dobu zasychania a tvorbu flakov. Po preschnutí prvého náteru (odporúča sa cca 12–24 h podľa teploty a vlhkosti prostredia) je možné aplikovať druhý náter. Vždy je nutné dbať na rovnomerné rozotretie náteru a aplikáciu v tenkej vrstve. Pri aplikácii oleja a až do úplného vyschnutia je nevyhnutné zabrániť pokropeniu dreva vodou, dažďom a pod., aby sa po zaschnutí nevytvorili flaky. Ak sa začnú tvoriť výsušné trhliny, je vhodné náter obnoviť. Revitalizácia náteru sa vykonáva spravidla raz ročne, častejšie pri zaťažovaných povrchoch.

Náter je pretierateľný po cca 12–24h pri 20°C, plne zaťažiteľný po 48h pri 20°C. Aplikáčne rozmedzie teplôt na nanášanie je 8–35 °C. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu pri odporúčanej teplote 18–30 °C a relatívnej vlhkosti 65 %. **Pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred priamym slnečným žiarením a do úplného preschnutia pred dažďom!**

## SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom.

## VÝDATNOSŤ

12-18 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve.

## RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, **neriediť!**

## ÚDRŽBA

Pomôcky okamžite po skončení práce umyť teplou vodou.

## ZLOŽENIE

Zušľachtený ľanový olej.

## PARAMETRE NÁTEROVEJ HMOTY

Vzhľad	Saténový mat
Hustota	1010 kg/m <sup>3</sup>

## POŽIARNO TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Výrobok je horľavá kvapalina IV. triedy v zmysle platných noriem.

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
ČSA 1027/2, 962 31  
Sliač- Hájniky  
Tel.:+421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk  
www.stachema.sk

# ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ

 OLEJ NA DŘEVĚNÉ PLOCHY V EXTERIÉRU  
 OLEJ NA DREVENÉ PLOCHY V EXTERIÉRI

3 / 3

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.  
Po otvorení ihneď spotrebujte.

## EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

## BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

***Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).***

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

## BALENIE

0,6 l; 2,2 l a 5 l

Dátum revízie:

10.6.2026 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
ČSA 1027/2, 962 31  
Sliač- Hájniky  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

ISO 9001 ISO 14001