

GP800

TRANSPARENTNÍ ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO TRANSPARENTNÉ ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO



VÝHODY

- bez toluénu,
- transparentný spoj,
- nenarúša polystyrén,
- odolné voči poveternostným vplyvom.

POUŽITIE

GP800 je transparentné kontaktné lepidlo na nasiakavé aj nenasiakavé materiály. Používa sa najmä na výrobu bižutérie, na lepenie extrudovaného (XPS), expandovaného (EPS) aj kompaktného polystyrénu, kože, textilu, papiera, fotografií, kovov, dreva, skla, keramiky a niektorých plastov.

Lepidlo je vhodné pre modelárov, na výrobu textilnej galantérie a hračiek. Lepený spoj je bezfarebný a pružný, dobre odoláva poveternostným vplyvom a pôsobeniu vody.

APLIKÁCIA

Pred použitím sa lepidlo premieša a pomocou štetca, valčeka alebo zubovej stierky sa nanáša tenká vrstva lepidla na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy. Po nanosení sa lepidlo nechá asi 3–6 minút odvetrať a potom sa lepené plochy spoja a zaťažia. Prvotná sila prítlaču ovplyvňuje konečnú pevnosť spoja. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Lepidlo je možné v prípade potreby riediť pomocou riedidla RE800 (výrobca STACHEMA).

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom alebo zubovou stierkou.

SPOTREBA

200- 400 ml/m² (podľa nasiakavosti lepených materiálov a použitého aplikačného náčinia).

ÚDRŽBA

Čistenie pracovných pomôcok sa vykonáva vhodným riedidlom (napr. RE800).

MATERIÁLOVÁ BÁZA

Roztok polyvinylacetátového polyméru v organických rozpúšťadlách. Obsahuje etanol a acetón.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vzhľad	číra stredne viskózna kvapalina
Hustota (pri 20°C)	900 kg/m ³
Viskozita Brookfield vr. 6/30 ot. (EN ISO 2555)	4 800 – 6 200 mPa·s
Sušina	41 – 46 %
Doba zavädnutia pri kontaktnom lepení	cca 3–6 min.
Množstvo nanášaného lepidla – podlahoviny	200–400 ml/m ² (podľa nasiakavosti lepených materiálov a použitého aplikačného náčinia)
Spracovateľnosť	rýchle zavädnutie + dlhá otvorená doba

UPOZORNENIE

Návod na použitie prípravku bol vyhotovený na základe vykonaných skúšok a našich skúseností. Vzhľadom na to, že nemáme žiaden priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie. Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

GP800**TRANSPARENTNÍ ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO**
TRANSPARENTNÉ ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať a prepravovať v originálnych tesne uzavretých obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplotách od +5 °C do +28 °C. Chrániť pred horúčavou a priamym slnečným svetlom. **Lepidlo nesmie zmrznúť.** Uchovávať oddelene od potravín krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5 l; 1 l; 10 l; 25 l

Dátum revízie:

22.10.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk