

GP625**ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO EXTRÉM**
ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO EXTRÉM

1 / 2

**VÝHODY**

- extrémna zátáž spoja,
- zvýšená tepelná odolnosť spoja,
- vodeodolnosť spoja,
- rýchle zasychanie,
- znížený obsah toluénu.

POUŽITIE

GP625 je rýchlo zasychajúce rozpúšťadlové kontaktné chloroprenové lepidlo na lepenie nenasiakavých materiálov. Možno ho použiť na lepenie kovov, skla, plastov (PVC, bakelit, plexisklo), dreva, kože, rôznych druhov gumených a pod. Je veľmi vhodné na lepenie podlahových lišt, hrán schodov a hrán pracovných dosiek v kuchyniach, obzvlášť tam, kde je potrebná vyššia tepelná odolnosť materiálu. Na dosiahnutie ešte lepšej odolnosti proti chemikáliám a vysokým teplotám a na zvýšenie pevnosti spojov je možné použiť GP625 ako dvojzložkové lepidlo s prídavkom 5% tvrdidla GT500.

**PRÍPRAVA
PODKLADU**

Podklad musí byť suchý (zvyšková objemová vlhkosť max. 4 %), nasiakavý, súdržný s povrchovou pevnosťou min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov a zvyškov lepidiel. Gletované či hladené plochy sa odporúča zdrsníť brúsením alebo brokovaním. V prípade aplikácie na súdržný náter neznámej materiálnej bázy sa musí vykonať skúšobná aplikácia na skrytých miestach. Podklad musí byť pripravený vždy v súlade s požiadavkami výrobcu lepeného materiálu a požiadavkami platných noriem.

APLIKÁCIA

Pri lepení mäkkých podlahových krytín konzultujte vhodnosť použitia lepidla s výrobcou či predajcom krytiny. Odporúčaná teplota na spracovanie je cca 20 °C. Nenasiakavé materiály sa odporúča pred aplikáciou odmastiť acetónovým riedidlom. Hladké plochy je vhodné zdrsníť. Lepidlo sa pred použitím dokonale rozmieša a nanáša sa pomocou štetca, valčeka alebo zubovej stierky (veľkosť zubov sa volí podľa druhu pokladanej krytiny) na obe lepené plochy.

Po nanesení sa lepidlo nechá 5 až 10 minút odvetrať. Potom sa lepené plochy spoja k sebe a pritlačia alebo zavalujú. Prvotná sila prítlaku ovplyvňuje konečnú pevnosť spoja. Zaťaženie položené krytiny je možné ihneď. Konečná pevnosť je dosiahnutá za cca 24 hodín pri teplote 20 °C. Vulkanizácia lepidla je ukončená do 7 dní. Spoj je pružný a dlhodobý odolný voči pôsobeniu vlhkosti (nie je však určený na trvalý styk s vodou).

Doba odvetrania, lepenia a následného zasychania závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti, od teploty lepidla a lepených materiálov, od druhu lepených materiálov a od štruktúry a vlhkosti podkladu. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné.

**SPÔSOB
APLIKÁCIE**

Štetcom, valčekom alebo zubovou stierkou.

SPOTREBA

200- 300 ml/m² (podľa nasiakavosti lepených materiálov a použitého aplikačného náčinia).

ÚDRŽBA

Čistenie pracovných pomôcok sa vykonáva vhodným riedidlom (napr. RE500).

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

GP625

ROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO EXTRÉM

ROZPÚŠŤADLOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO EXTRÉM

**MATERIÁLOVÁ
BÁZA**

Roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpúšťadlách.
Obsahuje acetón, etylacetát a toluén.

**TECHNICKÉ
PARAMETRE**

Vzhľad	biela či žltkastá sirupovitá kvapalina
Hustota (pri 20°C)	850 kg/m ³
Kinematická viskozita (25 °C)	2 824 – 4 235 mm ² ·s ⁻¹
Viskozita Brookfield vr. 5/30 ot. (EN ISO 2555)	2 400 – 3 600 mPa·s
Sušina	21 – 25 %
Doba zavädnutia pri kontaktnom lepení	cca 5–10 min.
Otvorená doba pri 20 °C a 65–75 % RVZ	až 20 min.
Množstvo nanášaného lepidla – podlahoviny	200–300 ml/m ² (podľa nasiakavosti lepených materiálov a použitého aplikačného náčinia)
Spracovateľnosť	rýchle zavädnutie

UPOZORNENIE

Návod na použitie prípravku bol vyhotovený na základe vykonaných skúšok a našich skúseností. Vzhľadom na to, že nemáme žiaden priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie. Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj).

Výrobok obsahuje toluén.

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať a prepravovať v originálnych tesne uzavretých obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplotách od +5 °C do +28 °C. **Lepidlo nesmie zmŕznúť.** Uchovávať oddelene od potravín krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Chráňte pred ohňom.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5 l; 1 l; 5 l; 15 l

Dátum revízie:

13.10.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk